



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14352.9—2010  
代替 GB/T 14352.9—1993

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第 9 部分：硫量测定

Methods for chemical analysis of tungsten ores and molybdenum ores—  
Part 9: Determination of sulfur content

2010-11-10 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
钨矿石、钼矿石化学分析方法  
第 9 部分：硫量测定  
GB/T 14352.9—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷

\*

书号：155066·1-40997

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

## 前 言

GB/T 14352《钨矿石、钼矿石化学分析方法》共有 18 个部分：

- 第 1 部分：钨量测定；
- 第 2 部分：钼量测定；
- 第 3 部分：铜量测定；
- 第 4 部分：铅量测定；
- 第 5 部分：锌量测定；
- 第 6 部分：镉量测定；
- 第 7 部分：钴量测定；
- 第 8 部分：镍量测定；
- 第 9 部分：硫量测定；
- 第 10 部分：砷量测定；
- 第 11 部分：铋量测定；
- 第 12 部分：银量测定；
- 第 13 部分：锡量测定；
- 第 14 部分：镓量测定；
- 第 15 部分：锗量测定；
- 第 16 部分：硒量测定；
- 第 17 部分：碲量测定；
- 第 18 部分：铼量测定。

本部分为 GB/T 14352 的第 9 部分。

本部分代替 GB/T 14352.9—1993《钨矿石、钼矿石化学分析方法 高温燃烧碘量法测定全硫量》。

本部分与 GB/T 14352.9—1993 相比，主要变化如下：

- 增加了警示内容；
- 修改了试样干燥温度；
- 修改了试料量表。

本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：国家地质实验测试中心。

本部分起草单位：江苏省地质调查研究院（国土资源部南京矿产资源监督检测中心）。

本部分主要起草人：张培新、肖灵。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 14352.9—1993。

# 钨矿石、钼矿石化学分析方法

## 第9部分：硫量测定

警告：使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

### 1 范围

GB/T 14352 的本部分规定了钨矿石、钼矿石中硫量的测定方法。

本部分适用于钨矿石、钼矿石中硫量的测定。

测定范围：0.05%~10%的硫。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14352 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定

### 3 原理

试料在助熔剂存在下，于空气流中在 1 200 °C~1 300 °C 高温燃烧，硫以二氧化硫形式释出，为空气流载带进入盛有水的吸收器，以淀粉作指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定反应生成的亚硫酸，计算硫量。

### 4 试剂

本部分除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 的分析实验室用水。

4.1 氧化铜(CuO)[线状，或氧化铅(PbO)，含硫量均小于 0.00×%]。

4.2 二氧化硅(粒径 0.125 mm，经 1 000 °C 灼烧 2 h，应无空白)。

4.3 淀粉盐酸吸收液：

称取 0.4 g 可溶性淀粉，加水调成糊状，加入 100 mL 刚煮沸的水并继续煮沸 1 min 使溶液透明，冷却后加水至约 800 mL，加入 3 mL 盐酸( $\rho$  1.19 g/mL)，用水稀释至 1 000 mL，摇匀。

4.4 碘酸钾标准溶液配制和标定：

a) 碘酸钾标准溶液  $c(1/6KIO_3)=0.015$  mol/L：称取 0.535 0 g 碘酸钾，置于 1 000 mL 烧杯中，用含有 1 g 氢氧化钾，5 g 碘化钾的 400 mL 水溶解，用水稀释至 1 000 mL，摇匀；

b) 碘酸钾标准溶液  $c(1/6KIO_3)=0.005$  mol/L：称取 0.178 3 g 碘酸钾，置于 1 000 mL 烧杯中，用含有 1 g 氢氧化钾，5 g 碘化钾的 400 mL 水溶解，用水稀释至 1 000 mL，摇匀；

c) 碘酸钾标准溶液  $c(1/6KIO_3)=0.001$  mol/L：移取 200 mL 碘酸钾标准溶液[4.4b)]，置于 1 000 mL 容量瓶中，加入含有 0.8 g 氢氧化钾，4 g 碘化钾的 400 mL 水溶液，用水稀释至刻度，摇匀；

d) 标定：称取与分析试样组成及含硫量大致相当的标准样品三份，按照分析步骤(7)进行标定。三份样品所消耗的碘酸钾标准溶液的极差值不超过 0.20 mL，即可取其平均值。并同时进