



中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.16—93

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 单体分离-石墨炉原子吸收 分光光度法测定碲量

Methods for chemical analysis of
copper ores lead ores and zinc ores—
Determination of tellurium content—Graphite
furnace atomic absorption spectrometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 单体分离-石墨炉原子吸收 分光光度法测定碲量

GB/T 14353.16—93

Methods for chemical analysis of
copper ores lead ores and zinc ores—
Determination of tellurium content—Graphite
furnace atomic absorption spectrometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜矿石、铅矿石、锌矿石中碲含量的测定方法。

本标准适用于铜矿石、铅矿石、锌矿石中碲含量的测定，测定范围：0.2~20 μg/g。

2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

3 方法提要

试料经硝酸-氢氟酸-高氯酸分解，于盐酸介质中，在共沉淀剂砷的存在下，以次亚磷酸钠还原碲及砷至单体。单体经硝酸溶解，在1%硝酸溶液中，以镍作基体改进剂，于原子吸收分光光度计上，波长214.3 nm处，用石墨炉原子吸收分光光度法测定碲。

4 试剂

- 4.1 次亚磷酸钠。
- 4.2 硝酸(ρ1.4 g/mL)。
- 4.3 氢氟酸(ρ1.13 g/mL)。
- 4.4 高氯酸(ρ1.68 g/mL)。
- 4.5 盐酸(ρ1.19 g/mL)。
- 4.6 盐酸(2% V/V)。
- 4.7 盐酸(15% V/V)(内含少量次亚磷酸钠)。
- 4.8 硝酸(1% V/V)。
- 4.9 硫酸铜溶液(CuSO₄ · 5H₂O)，(15.6% m/V)。
- 4.10 砷酸氢二钠溶液(Na₂HAsO₄ · 7H₂O)，(0.42% m/V)。
- 4.11 硝酸镍溶液(2 mg Ni/mL)：称取2.82 g 三氧化二镍，加入10 mL 硝酸(4.2)，加热溶解，冷却，用少量水洗去表皿，移入1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。
- 4.12 碲标准贮存溶液：称取50.00 mg 金属碲(99.99%)，置于100 mL 烧杯中，用少量水润湿，盖上表

国家技术监督局1993-05-12 批准

1994-02-01 实施