

Y 56
备案号:2095—1998

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1277—1998

猎 枪 弹 弹 丸

Shotgun—Shot

1998-09-22 发布

1998-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

为使本标准的名称、规格尺寸与国外先进国家的产品名称、规格尺寸相对应,在尚无国际标准的前提下,参考了意大利、俄罗斯、法国、美国、德国、英国等国家猎枪弹丸的相应数据,选定了以 0.25 mm 为递增(或递减)系列编号的值,以 7# 弹丸($\phi 2.50$ mm)作为标准弹丸尺寸。系列代号递增,尺寸递减;反之系列代号递减,尺寸递增。在参考机械电子工业部部标准 WJ 1772.3—88《猎枪弹丸硬度测定法》的基础上编制了本标准。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:哈尔滨亨特猎枪弹具制造有限公司、国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本标准主要起草人:王跃龙、曹丽生。

1 范围

本标准规定了猎枪弹弹丸的定义、产品种类、技术要求、检测方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于狩猎和射击运动用猎枪弹弹丸(以下简称弹丸)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 469—1995 铅锭

GB/T 1599—1979 铋分类及技术条件

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 硬度 hardness

加压后高度与加压前直径的比值,用“K”表示。

3.2 大弹丸 big-shot

直径大于或等于 5 mm 的弹丸,仅用于狩猎级。

4 产品种类和等级

4.1 产品分两类:弹丸、大弹丸。

4.2 弹丸分三个等级,并根据等级确定其技术要求。

4.2.1 一级供射击运动竞赛用。

4.2.2 二级供射击运动训练用。

4.2.3 三级供狩猎用。

5 技术要求

5.1 产品应符合现行标准的要求,并按规定程序批准的技术文件制造。

5.2 用于一级、二级的弹丸直径极限偏差及圆度公差,应符合表 1 的规定。