

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 24393—2009

非正常成品纸和纸板规范

Criterion of non-prime paper and paperboard

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院、中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国青岛出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：卢宝荣、玄龙德、陈曦、崔立国、郭仁宏、王涛、栗建永、张慧。

非正常成品纸和纸板规范

1 范围

本标准规定了非正常成品纸和纸板的术语和定义、分类、抽样、检验和判定。
本标准适用于国内外贸易中的非正常成品纸和纸板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 24394 非正常成品纸和纸板的检验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

正常成品纸和纸板 prime paper and paperboard

规格、包装、外观质量、理化性能等符合国家产品标准、行业产品标准或进出口贸易约定的纸和纸板。

3.2

非正常成品纸和纸板 non-prime paper and paperboard

因含多种规格或存在品质缺陷而影响正常使用,但仍具有原来用途的一类纸和纸板的总称。

相对于正品纸和纸板而言,非正常成品纸和纸板的规格、包装、外观、理化性能等不能完全达到对应的正品纸和纸板的标准要求,其使用价值也低于对应的正品纸和纸板的使用价值,通常具有规格多、包装不完整、存在外观缺陷或理化性能缺陷等特点。

4 分类

4.1 外观缺陷纸和纸板(paper and paperboard with appearance defects)

在生产、运输、储存过程中,因各种原因造成明显的外观使用缺陷的纸和纸板。

4.1.1 水湿纸和纸板(wet paper and paperboard)

在运输、储存过程中,因海浪、淋雨等原因造成水湿的纸和纸板。

4.1.2 破损纸和纸板(breaked paper and paperboard)

因包装或货物破损,对货物的运输、储存、使用产生不良影响的纸和纸板。

4.1.3 污染纸和纸板(polluted paper and paperboard)

在运输、储存过程中,因包装破损、接触污物等原因,受到污染的纸和纸板。

4.1.4 纸芯损坏纸和纸板(paper and paperboard with broken core)

在生产、运输、储存过程中,因纸芯变形或损坏而影响使用的纸和纸板。

4.1.5 端面不齐纸和纸板(paper and paperboard with irregular side)

在生产过程中,由于纸幅横向偏离纸芯,造成卷筒两端一面凸另一面凹(俗称弓形)或锯齿形的纸和纸板。如果卷筒纸和纸板的纸芯端面到最大偏离端面的距离超过 2 cm,则可以认定该卷筒纸和纸板为端面不齐,影响使用。