

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 305.1—92

蒸汽机车用辽源矿务局煤技术条件

1992-05-07 发布

1992-12-01 实施

中华人民共和国能源部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国煤炭

行 业 标 准

蒸汽机车用辽源矿务局煤技术条件

MT 305.1—92

*

中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字

1993 年 7 月第一版 1993 年 7 月第一次印刷

印数 1—2 000

*

书号: 155066·2-8675

*

标 目 218—55

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 305.1—92

蒸汽机车用辽源矿务局煤技术条件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了蒸汽机车用辽源矿务局煤的类别、技术要求、试验方法、煤样的采取和制备。

本标准适用于蒸汽机车用煤,可作为本矿区煤炭资源用途评价、安排煤炭分配调运计划、制定煤炭的开发与加工利用规划、矿区煤质管理以及蒸汽机车锅炉技术改造的依据。

2 引用标准

- GB 212 煤的工业分析方法
- GB 213 煤的发热量测定方法
- GB 214 煤中全硫的测定方法
- GB 219 煤灰熔融性的测定方法
- GB 474 煤样的制备方法
- GB 475 商品煤样采取方法
- GB 5751 中国煤炭分类

3 类别

气煤,按 GB 5751 确定煤的类别。

4 技术要求和试验方法

项 目	技 术 要 求	试 验 方 法
粒度,mm	混中块:>13~50 粒 煤:>6~13	
挥发分(V_{daf}),%	≥ 40.00	GB 212
灰分(A_d),%	≤ 24.00	GB 212
煤灰熔融性(ST), $^{\circ}C$	≥ 1300	GB 219
全硫($S_{t,d}$),%	≤ 1.00	GB 214
发热量($Q_{net,ar}$),MJ/kg	≥ 21.00	GB 213

5 煤样的采取和制备

煤样按 GB 475 的规定采取,按 GB 474 的规定制备。