



中华人民共和国国家标准

GB/T 33092—2016

皮带运输机清扫器聚氨酯刮刀

Polyurethane scraper of cleaning device for belt conveyor

2016-10-13 发布

2017-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
皮 带 运 输 机 清 扫 器 聚 氨 酯 刮 刀

GB/T 33092—2016

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 街 甲 2 号 (100029)
北 京 市 西 城 区 三 里 河 北 街 16 号 (100045)

网 址 : www.spc.org.cn

服 务 热 线 : 400-168-0010

2016 年 11 月 第 一 版

*

书 号 : 155066 · 1-54918

版 权 专 有 侵 权 必 究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 7)归口。

本标准起草单位:泰州前进科技有限公司、南京晟质橡塑有限公司、北京市化工产品质量监督检验站。

本标准主要起草人:缪锋、林洪云、张迎迎。

皮带输送机清扫器聚氨酯刮刀

1 范围

本标准规定了皮带输送机清扫器聚氨酯刮刀(简称聚氨酯刮刀)的标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于皮带输送机清扫器聚氨酯刮刀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1689 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

3 标记

3.1 标记方法

聚氨酯刮刀按下列顺序标记:

产品名称-硬度-高×长-本标准编号

3.2 标记示例

示例:

邵氏硬度 A 为 92 度、高 186 mm、长 1 200 mm 的聚氨酯刮刀标记为:

聚氨酯刮刀-92A-186×1 200-GB/T 33092—2016

4 技术要求

4.1 胶料性能

产品用胶料性能及相应的试验方法应符合表 1 规定。

表 1 聚氨酯橡胶胶料性能要求

序号	检验项目	指标	适用试验条目	
1	硬度(邵尔 A)/度	85±3	92±3	5.2
2	拉伸强度/MPa	≥ 35	40	5.3
3	拉断伸长率/%	≥ 400	350	