



中华人民共和国国家标准

GB 3148—82

漂白亚硫酸盐苇浆

Bleached sulphite reedpulp

1982-07-23发布

1983-03-01实施

国家标准局 批准

漂白亚硫酸盐苇浆

Bleached sulphite reedpulp

本标准适用于制造一般纸及纸板的漂白亚硫酸盐苇浆。

1 分类

1.1 漂白亚硫酸盐苇浆分一号、二号两种。

1.2 一号浆供制造文化用纸、卫生纸、单面白纸板等或配一部分其它浆可制造一些较高级的纸及纸板用。

1.3 二号浆供制造一般的文化用纸、普通卫生纸及普通白纸板等纸与纸板用。

2 技术要求

2.1 漂白亚硫酸盐苇浆的技术指标必须符合下列规定：

指标名称	规定		试验方法	
	一号	二号		
1.白度, %	不小于	70	65	GB 1542—79
2.尘埃度, mm ² /500g				QB 137—61
5mm ² 以下的尘埃	不多于	200	400	
淡黄点	不多于	250	400	
50m ² 浆板中, 5~20mm ² 的尘埃(个数)	不多于	1	2	
大于20mm ² 的大尘埃及大于5mm ² 的油点、铁锈点		不许有	不许有	
3.多缩戊糖, %	不小于	13.5	13.5	GB 745—79
4.裂断长(在打浆度40°SR, 定量60g/m ² 时), m	不小于	3000	3000	GB 453—79及本标准3.2条
5.水抽出液pH值		6~7.5	6~7.5	GB 1545—79
6.交货水分, %				GB 741—79
3~10月	不大于	25	25	
11~2月	不大于	20	20	
7.计算水分, %		10	10	GB 741—79

2.2 有下列情况, 但同时不超过两项者可列为二等品。