



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 352—2007  
代替 GA 352—2001

---

## 警服材料 胸绒

Material for police uniform—Breast velours

2007-12-17 发布

2008-02-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全  
行业标准  
警服材料 胸绒  
GA 352—2007

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字  
2008年2月第一版 2008年2月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-18437

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替 GA 352—2001《警服材料 胸绒》。

本标准与 GA 352—2001 相比,主要修改内容如下:

- 修改单位面积质量、厚度规格;
- 调整单位面积质量、厚度、断裂强力的考核指标。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部特种警用装备质量监督检验中心、宁波宜科科技实业股份有限公司、宁波市鄞州杨兴服装辅料有限公司。

本标准主要起草人:陈涛娟、马镜跃、侯贤铭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 352—2001。

## 警服材料 胸绒

### 1 范围

本标准规定了警服用胸绒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于警服用涤纶针刺胸绒的生产、检验、验收与订购。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(eqv ISO 3932:1976)

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8946 塑料编织袋(GB/T 8946—1998, neq JIS Z1533:1976)

FZ/T 01082—2000 服装面料和热熔粘合衬干热尺寸变化的测定

FZ/T 01083—2000 热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01084—2000 热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 60003—1991 非织造布单位面积质量的测定

FZ/T 60004—1991 非织造布厚度的测定

FZ/T 60005—1991 非织造布断裂强力及断裂伸长的测定

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

### 3 要求

#### 3.1 规格与材料

3.1.1 胸绒成品幅宽为:100 cm;单位面积质量为:105 g/m<sup>2</sup>。

3.1.2 胸绒材料采用3D×51 mm或1.5D×51 mm涤纶纤维。

#### 3.2 外观质量

外观质量要求见表1。

表1 外观质量

项 目	要 求
破边	深入2 cm以内,长3 cm及以下,每20 m内允许2处
破洞	不允许
纤维分层	不允许
拉毛	5 m内允许面积不大于0.01 m <sup>2</sup> 轻微拉毛一处,每卷不超过5处
表面油污	不应有深色油污,浅色油污每平方米不超过3 cm <sup>2</sup>
烘焦、板结	不允许
平整度	最厚最薄处质量偏差率极限为10%

#### 3.3 物理性能

物理性能要求见表2。