

ICS 85.060  
Y 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26390—2011

---

## 浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸

Wear-resisting paper for laminate floor covering

2011-05-12 发布

2011-09-15 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸

GB/T 26390—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年8月第一版

\*

书号:155066·1-43340

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位：浙江惠同纸业有限公司、山东齐峰特种纸业股份有限公司、浙江米德装饰材料有  
限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：王东、李大方、李学峰、崔科丛、李安东、黄晓东、黄立新、李文海。

## 浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸

### 1 范围

本标准规定了浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸(简称耐磨纸)。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定

GB/T 1541—1989 纸和纸板尘埃度的测定法

GB/T 1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

### 3 产品分类

3.1 耐磨纸按表面耐磨要求分为Ⅰ型和Ⅱ型;表面耐磨要求小于4 500 r的为Ⅰ型,表面耐磨要求大于等于4 500 r的为Ⅱ型。

3.2 耐磨纸为卷筒纸,卷筒直径为600 mm~700 mm或按订货合同规定。

### 4 要求

4.1 耐磨纸的技术指标应符合表1或订货合同的规定。

表1 技术指标

项 目	单 位	规 定						
		Ⅰ 型				Ⅱ 型		
定量	g/m <sup>2</sup>	25.0±1.0	30.0±1.5	33.0±1.5	38.0±2.0	35.0±1.5	45.0±1.5	56.0±2.0
纵向抗张强度	≥ kN/m	1.30	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
纵向湿抗张强度	≥ kN/m	0.40						
耐磨材料(灰分)	%	17~23	20~26	22~28	24~30	32~37	36~41	37~42