

ICS 71.100.99
B 72

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1932—2010

马占相思栲胶

Mangium extract

2010-02-09 发布

2010-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出并归口。
本标准负责起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。
本标准参加起草单位：广西百色林化总厂、广西武鸣栲胶厂。
本标准主要起草人：汪咏梅、陈笏鸿、吴冬梅、吴在嵩、徐曼。

马占相思栲胶

1 范围

本标准规定了马占相思栲胶的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以马占相思(*Acacia mangium*)树皮为原料,经水浸提、浓缩、化学处理、干燥制成的粉状栲胶,主要用于制革,也用于制作木工胶粘剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

LY/T 1082—2008 栲胶分析试验方法

3 技术要求

3.1 外观

浅黄色粉末。

3.2 技术指标

马占相思栲胶技术指标应符合表1要求。

表1 马占相思栲胶技术指标

指标名称		优等品	一等品	合格品
单宁/%	≥	70.0	68.0	65.0
不溶物/%	≤	3.0	4.0	6.0
水分/%	≤	12.0	12.0	12.0
沉淀/%	≤	1.5	2.5	3.5
pH值		4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
总颜色	≤	8.0	14.0	20.0
红色	≤	2.5	4.5	7.0
黄色	≤	5.5	9.5	13.0
蓝色	≤	0	0	0

注:单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。

4 试验方法

按 LY/T 1082—2008 进行试验。

5 检验规则

5.1 检验分类

产品检验为出厂检验。

5.2 检验项目

出厂检验项目包括表1所列的全部项目。