

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1088—93

榲 树 栲 胶

1993-03-26 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国林业
行业标准
榿 树 栲 胶
LY/T 1088--93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字
1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066 • 2-9019

*

标 目 231—50

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1088—93

槲 树 栲 胶

1 主题内容与适用范围

本标准规定了槲树栲胶的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以槲树皮(*Quercus dentata*, Thunb.)为原料,经加工制成的粉状栲胶。主要用于鞣革。

2 引用标准

LY/T 1082 栲胶检验方法

LY/T 1084 毛杨梅栲胶

3 技术要求

3.1 外观

棕黄或棕褐色粉末。

3.2 技术指标

槲树栲胶技术指标应符合下表要求。

指标名称		一 级	二 级
单宁, %	≥	68	65
非单宁, %	≤	29	31
不溶物, %	≤	3.0	4.0
水分, %	≤	12	12
沉淀, %	≤	3.0	4.0
pH(分析浓度)		4.0~5.0	4.0~5.0
总颜色	≤	32	36
红		8.0	12
黄		24	24
蓝		0	0

注: 单宁、非单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。

4 检验方法

按照 LY/T 1082 进行。