



中华人民共和国国家标准

GB 15762—1995

蒸压加气混凝土板

Autoclaved aerated concrete slabs

1995-11-30 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

蒸压加气混凝土板

GB 15762—1995

Autoclaved aerated concrete slabs

1 主题内容与适用范围

本标准规定了蒸压加气混凝土板的产品分类,技术要求、试验方法、检验规则和标志、贮存、包装、运输、产品质量证明书等。

本标准适用于民用与工业建筑物中使用的蒸压加气混凝土屋面板和自承重配筋墙板(以下简称屋面板和墙板,两者统称时简称板)。

2 引用标准

- GB 1499 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
- GB 6763 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准
- GB 9196 掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准
- GB 11968 蒸压加气混凝土砌块
- GB/T 11969 加气混凝土性能试验方法总则
- GB/T 11970 加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法
- GB/T 11971 加气混凝土力学性能试验方法
- GB/T 11972 加气混凝土干燥收缩试验方法
- GB/T 11973 加气混凝土抗冻性试验方法

3 产品分类

3.1 品种和规格

3.1.1 屋面板的规格见表1,其外形见图1。屋面板两侧应按设计要求,设置槽、预埋件等。槽的尺寸应符合表1规定。

表 1

mm

品种	代号	产品公称尺寸			产品制作尺寸				
		长度 L	宽度 B	厚度 D	长度 L_1	宽度 B_1	厚度 D_1	槽	
								高度 h	宽度 d
屋面板	JWB	1 800~6 000	500 600	150	$L-20$	$B-2$	D	40	15
				170					
				180					
				200					
				240					
				250					