



中华人民共和国国家标准

GB/T 17413.3—1998

锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 火焰原子吸收/发射分光光度法 测定铯量

Methods for chemical analysis of Lithium、Rubidium and Cesium ores
—Determination of Cesium content—Flame atomic absorption
/emission spectrophotometric method

1998-06-17 发布

1999-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法
火焰原子吸收/发射分光光度法
测 定 铷 量
GB/T 17413.3—1998
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
电话：63787337、63787447
2005 年 8 月第一版 2005 年 10 月电子版制作
*
书号：155066 · 1-23181

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

近年来,地质矿产部实验系统对稀有、稀土元素的测试,做了大量工作,积累了极其丰富的经验,不少方法的质量水平已达到标准要求。

本标准在现有分析方法中,按准确、先进、简便、实用原则筛选制订。

本标准的附录 A 是标准的附录。附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国地质矿产部提出。

本标准由地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心技术归口。

本标准起草单位:地矿部南京综合岩矿测试中心。

本标准主要起草人:陈仲仁。

中华人民共和国国家标准

锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 火焰原子吸收/发射分光光度法 测定铯量

GB/T 17413. 3—1998

Methods for chemical analysis of Lithium, Rubidium and Cesium ores
—Determination of Cesium content—Flame atomic absorption
/emission spectrophotometric method

1 范围

本标准规定了锂、铷、铯矿石中铯含量的测定。

本标准适用于锂、铷、铯矿石，也适用于钽、铌矿石和稀土矿石中铯含量的测定。测定范围：火焰原子吸收法： $10 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-2}$ 氧化铯；火焰原子发射法： $1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-2}$ 氧化铯。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成的本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1.4—88 标准化工作导则 化学分析方法标准编写基本规定

GB/T 14505—93 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

3 方法提要

试料经氢氟酸、硫酸分解，对含微量氧化铯的样品，分取部分提取液，用氨水和碳酸铵分离铁、铝及碱土金属；对含氧化铯量较高的样品直接分取提取液，再加入一定量钾盐作为消电离剂，在1%硫酸介质中，于原子吸收分光光度计上，波长852.1 nm处，使用空气-乙炔火焰，测定氧化铯的吸光度或发射强度。

4 试剂

4.1 氢氟酸($\rho 1.13 \text{ g/mL}$)。

4.2 硫酸(1+1)。

4.3 氯化钾溶液 $\rho(\text{K}_2\text{O}) 30 \text{ mg/mL}$ 。

称取47.49 g氯化钾(KCl)于烧杯中，溶于水，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.4 氨水(1+1)。

4.5 碳酸铵溶液 $\rho(\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{NH}_2\text{COONH}_4) = 100 \text{ g/L}$ 。

4.6 碳酸铵溶液 $\rho(\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{NH}_2\text{COONH}_4) = 10 \text{ g/L}$ 。

4.7 氧化铯标准溶液

4.7.1 称取0.597 4 g光谱纯氯化铯(105℃～110℃烘2 h并置于干燥器中冷却至室温)于250 mL烧

国家质量技术监督局1998-06-17批准

1999-01-01实施