

中华人民共和国建材与家居专业标准

T/CBMCA 011—2020

瓷 质 砖 背 胶

Back-glue of porcelain tile

2020-03-16 发布

2020-04-01 实施

中国建筑材料流通协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料流通协会提出并归口。

本标准起草单位：上海建科检验有限公司、上海爱迪技术发展有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、上海牛元工贸有限公司、圣戈班伟伯(上海)建材有限公司。

本标准主要起草人：王静、任彬彬、张媛、代露、孙小磊、王丹、方强。

瓷 质 砖 背 胶

1 范围

本标准规定了瓷质砖背胶的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于瓷质砖铺贴用背胶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 2793 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 11175—2002 合成树脂乳液试验方法

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

JC/T 547—2017 陶瓷砖胶粘剂

JG/T 481—2015 低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

瓷质砖背胶 **back-glue of porcelain tile**

由水性聚合物乳液、功能性助剂和填料等组成的膏状或乳液型产品。涂刷于瓷质砖背面,用于改善瓷质砖与水泥基陶瓷砖胶粘剂的粘结性能。

3.2

拉伸粘结强度比 **ratio of adhesion strength**

水泥基陶瓷砖胶粘剂与已涂刷和未涂刷背胶的瓷质砖之间拉伸粘结强度的比值,以百分数表示。

4 分类和标记

4.1 分类

瓷质砖背胶按物理状态分为膏状(P)和乳液型(E)。

4.2 标记

按产品名称、标准编号、分类的顺序标记。

示例:乳液型的瓷质砖背胶标记为:瓷质砖背胶 T/CBMCA 011—2020 E。