

ICS 59.060.10  
W 21



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16255.1—1996

---

## 洗净马海毛

Scoured mohair

1996-03-28 发布

1996-06-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 洗净马海毛

GB/T 16255.1—1996

### Scoured mohair

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了洗净马海羔毛、成年毛的技术要求、检验规则、试验方法、包装、贮存和运输等。  
本标准适用于洗净马海羔毛、成年毛的生产、流通、使用和检验。

#### 2 引用标准

GB 6500 羊毛回潮率试验方法 烘箱法  
GB 6977 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法  
GB 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法  
GB/T 16254 马海毛  
GB/T 16255.2 洗净马海毛含草、杂率试验方法  
GB/T 16255.3 洗净马海毛纤维长度试验方法 手排法

#### 3 技术要求

3.1 洗净马海羔毛、成年毛分类、分等规定见下表。

类别	等别	细度 $\mu\text{m}$	手排平 均长度 mm	含杂率 %	含草率 %	回潮率 %	含油 脂率 %	黄残毛、毡并毛、 印记毛、杂色马海毛	光泽 白度 膨松度
洗净 马海 羔毛	特等	$\leq 25.00$	$\geq 70$	$\leq 1.5$					
	一等	25.01~30.00							
洗净 成年 马海毛	特等	30.01~35.00	$\geq 75$	$\leq 2.0$	$\leq 0.8$	$\leq 17$	0.3~1.0	不允许	比照 标准 样品
	一等	35.01~40.00							
	二等	40.01~45.00							
	三等	45.01~52.00							
	四等	$> 52.01$	$\geq 50$						

3.2 平均细度、光泽、白度、含杂率、含草率为考核指标,以其最低一项定等。手排平均长度、回潮率、含油脂率为参考指标。

3.3 黄残毛、印记毛、毡并毛、杂色马海毛严禁混放于洗净马海毛内。

3.4 公定回潮率为14%,公定含油脂率为1%。

国家技术监督局1996-03-28批准

1996-06-01实施