


UDC 666.981-41:620.173



# 中华人民共和国国家标准

GB 3692—83

---

## 钢丝网水泥板轴心受拉 试验方法

Test method of ferrocement panels  
in axial tension

1983-05-24 发布

1984-01-01 实施

---

国家标准局 批准

钢丝网水泥板轴心受拉  
试验方法

UDC 666.981  
-41:620.173  
GB 3692-83

Test method of ferrocement panels  
in axial tension

本标准规定了测定钢丝网水泥板轴心受拉初裂强度、裂缝开展到一定宽度时的强度、破坏强度、弹性模量和应力-应变曲线的试验方法，用于厚度不大于60mm的钢丝网水泥板单向轴心受拉短期静力试验。

1 试件制备

1.1 试件形状、尺寸

1.1.1 试件形状、尺寸见图1。当采用钢质楔形端部试件时，其形状、尺寸与要求见附录A（参考件）。




图 1

$l$ —试件总长度； $b$ —试件宽度； $l_0$ —裂缝观测区长度；  
 $S_K$ —预留孔间距； $a$ —应力缓冲区长度； $h$ —试件厚度；  
 $c$ —端部夹紧区长度； $d$ —预留孔孔径

1.1.2 试件总长度 $l$ 为 $650 \pm 2$ mm，其组成部分尺寸见表1。

表 1

mm

$l_0$	$a$	$c$
200~250	125~100	100

1.1.3 试件宽度 $b$ 应根据配筋情况选取，见表2。其尺寸误差不得超过 $\pm 1$ mm。