

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1170—95

茶叶包装箱用胶合板

1995-06-22 发布

1995-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

茶叶包装箱用胶合板

1 主题内容与适用范围

本标准规定了茶叶包装箱用胶合板的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于茶叶包装箱用胶合板。

2 引用标准

- GB 9846.3 胶合板 普通胶合板尺寸和公差技术条件
- GB 9846.4 胶合板 普通胶合板通用技术条件
- GB 9846.5 胶合板 普通胶合板外观分等技术条件
- GB 9846.6 胶合板 普通胶合板检验规则
- GB 9846.7 胶合板 普通胶合板标志、包装、运输和贮存
- GB 9846.9 胶合板 试件的锯割
- GB 9846.11 胶合板 含水率的测定
- GB 9846.12 胶合板 胶合强度的测定

3 技术要求

3.1 尺寸和公差

3.1.1 茶叶包装箱用胶合板的幅面尺寸按表 1 规定。经供需双方协议也可生产其他幅面尺寸的板。

表 1 mm

宽 度	长 度			
	460	610	875	920
460	460	—	—	920
610	—	610	—	—
875	—	—	875	920
902	—	—	—	920

3.1.2 对于符合表 1 规定幅面尺寸的板,其长度和宽度偏差为 $^{+5}_0$ mm。

3.1.3 茶叶包装箱用胶合板的厚度为 3.5,4.0 mm,板的厚度允许偏差应符合表 2 规定。板的平均厚度为板的厚度,精确至 0.1 mm。

表 2 mm

公称厚度	厚度极限偏差	每张板内厚度的最大允差
3.5 4	±0.3	0.6

3.1.4 茶叶包装箱用胶合板的两对角线长度之差不得超过 3 mm。