

ICS 59.140.30
Y 46



中华人民共和国国家标准

GB/T 16799—2008
代替 GB/T 16799—1997

家具用皮革

Furniture leather

2008-07-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
家 具 用 皮 革
GB/T 16799—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-34207

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准参考了 ISO/DIS 16131:2000《装饰用皮革特性 家具用皮革》(Upholstery leather characteristics—Leather for furniture)。

本标准代替 GB/T 16799—1997《家具用皮革》。

本标准与 GB/T 16799—1997 相比,主要变化如下:

- 产品分类由两类细分为三类;
- 取消“抗张强度”指标;
- 用“撕裂力”指标替换“撕裂强度”;
- 改变了“摩擦色牢度”试验方法;
- 增加“碱性汗液”摩擦色牢度指标,分别规定了光面革、绒面革的摩擦色牢度;
- 增加“耐折牢度”、“耐光性”、“耐磨性”、“气味”等指标;
- 增加“禁用偶氮染料”、“游离甲醛”有害物质限量要求;
- 修改了产品合格判定原则。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:兴业皮革科技股份有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。

本标准主要起草人:蔡建设、胡斌、孙辉永、罗丰旭、袁清禄。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 16799—1997。

家具用皮革

1 范围

本标准规定了家具用皮革的产品分类、要求、分级、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于各种家具用皮革。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4689.20 皮革 涂层粘着牢度测定方法(GB/T 4689.20—1996,eqv ISO 11644:1993)

GB/T 19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定(GB/T 19941—2005,ISO/TS 17226:2003,MOD)

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定(GB/T 19942—2005,ISO/TS 17234:2003,MOD)

GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量

QB/T 2464.23 皮革 颜色耐汗牢度测定方法(QB/T 2464.23—1999,eqv ISO 11641:1993)

QB/T 2537 皮革 色牢度试验 往复摩擦色牢度(QB/T 2537—2001,eqv ISO 11640:1993)

QB/T 2710 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定(QB/T 2710—2005,ISO 3376:2002,MOD)

QB/T 2711 皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定:双边撕裂(QB/T 2711—2005,ISO 3377-2:2002,MOD)

QB/T 2714 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定(QB/T 2714—2005,ISO 5402:2002,MOD)

QB/T 2724 皮革 化学试验 pH 的测定(QB/T 2724—2005,ISO 4045:1977,MOD)

QB/T 2725 皮革 气味的测定

QB/T 2726 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 2727 皮革 色牢度试验 耐光色牢度:氙弧

QB/T 2802 皮革成品的包装、标志、运输和保管

3 产品分类

产品分类见表 1。

表 1 产品分类

类别	厚度/mm
一型	<0.9
二型	0.9~1.5
三型	>1.5

4 要求

4.1 理化性能

应符合 GB 20400 和表 2 的规定。