



中华人民共和国国家标准

GB 13042—2008
代替 GB 13042—1998

包装容器 铁质气雾罐

Packaging containers—Tinplate aerosol can

2008-07-30 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的 6.4 条为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准代替 GB 13042—1998《包装容器 气雾罐》。

本标准与 GB 13042—1998《包装容器 气雾罐》相比,主要变化如下:

- 明确规定气雾罐容积不应大于 1 000 mL;
- 取消按材料分为 Z 型、Y 型的分类方法,改为按结构、形状和耐压性能分类;
- 印刷质量要求执行 QB/T 1877 的规定。
- 取消对罐口平均接触高度要求;
- 取消耐热试验要求;
- 变形压力和爆破压力要求改为两档,普通罐和高压罐;
- 增加相容性要求;
- 增加卫生要求。

本标准采用 ISO 90-3:2000(E)《轻质金属容器 术语、尺寸和容量的测定 第 3 部分:气雾罐》的相关规定。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中山市凯达精细化工股份有限公司、国家包装产品质量监督检验中心(广州)、杭州中粮包装有限公司、广东莱雅化工有限公司、河北嘉美印铁制罐有限公司、中国包装联合会。

本标准主要起草人:卢明、崔茹平、冯慧、朱丽萍、詹炎、范志龙、阮慎。

本标准所代替的标准历次发布情况为:

- GB 13042—1991、GB 13042—1998。

包装容器 铁质气雾罐

1 范围

本标准规定了铁质气雾罐(以下简称“气雾罐”)的术语、分类、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于口径为 25.4 mm、容积不大于 1 000 mL,用镀锡(铬)薄钢板制成的气雾罐。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1720 漆膜附着力测定法

GB/T 2520 冷轧电镀锡薄钢板(GB/T 2520—2000,eqv ISO 11949:1995)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度(GB/T 6739—2006,ISO 15184:1998,IDT)

QB/T 1877 包装装潢镀锡(铬)薄钢板印刷品

QB/T 2763 涂覆镀锡(或铬)薄钢板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

气雾罐 aerosol can

用于盛装气雾剂产品的一次性使用的金属容器。使用时,气雾剂产品在预压的作用下,通过阀门按照所控制的形态喷射出来。

3.2

铁质气雾罐 tinfoil aerosol can

用镀锡(铬)薄钢板制成的气雾罐。

3.3

三片罐 three-piece can

由罐身、顶盖、底盖组成的气雾罐。

3.4

两片罐 two-piece can

由罐身和顶盖(或底盖)组成的气雾罐。

3.5

直身罐 straight-body can

罐身的顶部和底部直径不变的气雾罐。

3.6

缩颈罐 necked-in can

罐身的顶部和(或)底部直径缩小的气雾罐。