

D 40/ 69

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 102—1997

致密电熔刚玉

Dense electro-fused alumina

1997-02-19发布

1997-07-01实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

前　　言

本标准是根据我国资源特点、生产工艺情况和使用要求制定的，同时选择采用了日本研磨材株式会社 TWA-S 牌号的技术要求。本标准与日本 TWA-S 的技术要求差异是 SiO₂ 含量的规定高于 TWA-S，增加低熔点杂质 Fe₂O₃、R₂O、TiO₂ 和体积密度规定。

本标准由冶金工业部信息标准研究院提出并归口。

本标准由西北耐火材料厂负责起草。

本标准主要起草人：杨忠林、雷发祥。

中华人民共和国黑色冶金行业标准

致密电熔刚玉

YB/T 102—1997

Dense electro-fused alumina

1 范围

本标准规定了致密电熔刚玉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于以工业氧化铝为原料、在电弧炉中经熔融法制得的产品，主要用于制造陶瓷、耐火材料等。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2482—83 磨料磁性物测定方法

GB 2999—82 粒状耐火材料体积密度试验方法

GB/T 3044—89 白刚玉、铬刚玉试验方法

GB/T 5071—85 耐火材料真密度试验方法

GB 8170—87 数值修约规则

YB/T 5142—93 冶金矿产品包装、标志和质量证明书的一般规定

YB/T 5164—93 耐火泥浆筛分析试验方法

YB/T 5204—93 致密耐火浇注料筛分析试验方法

3 技术要求

3.1 产品的理化指标应符合表1的规定。

表 1

理化项目		指标
化学成分	Al ₂ O ₃ , %	不小于 98.0
	SiO ₂ , %	不大于 1.0
	Fe ₂ O ₃ , %	不大于 0.3
	R ₂ O, %	不大于 0.3
	TiO ₂ , %	不大于 0.10
显气孔率, %		不大于 4
体积密度, g/cm ³		不小于 3.80
真密度, g/cm ³		不小于 3.90

注

1 粒度小于 2 mm 的产品，需考核真密度指标。

2 细粉产品(粒度小于 0.045 mm)中 Al₂O₃ ≥ 97.5%。