



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14352. 11—93

---

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铋量

Methods for chemical analysis of tungsten ores  
and molybdenum ores—Determination of bismuth  
content—Flame atomic absorption spectrometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

---

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铋量

GB/T 14352.11—93

Methods for chemical analysis of tungsten ores  
and molybdenum ores—Determination of bismuth  
content—Flame atomic absorption spectrometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钨矿石、钼矿石中铋含量的测定方法。

本标准适用于钨矿石、钼矿石中铋含量的测定, 测定范围 0.02%~1%。

### 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试料用稀王水分解, 于 10% 盐酸介质中, 使用空气-乙炔火焰于原子吸收分光光度计上, 波长 223.1 nm 处, 测量铋的吸光度, 以标准曲线法求得铋量。

### 4 试剂

4.1 盐酸( $\rho=1.19 \text{ g/mL}$ )。

4.2 硝酸( $\rho=1.42 \text{ g/mL}$ )。

4.3 盐酸(1+9 V+V)。

4.4 王水(1+1 V/V)。75 mL 盐酸(4.1)加 25 mL 硝酸(4.2)与 100 mL 水混合, 现用现配。

4.5 铋标准贮存溶液: 称取 1.000 0 g 金属铋, 置于 100 mL 烧杯中, 加入 20 mL 硝酸(4.2), 加热溶解, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用盐酸(4.3)稀释至刻度, 摆匀, 此溶液 1 mL 含 1 mg 铋。

4.6 铋标准溶液: 吸取 50.00 mL 铋标准储备溶液(4.5)于 500 mL 容量瓶中, 用盐酸(4.3)稀释至刻度, 摆匀, 此溶液 1 mL 含 100  $\mu\text{g}$  铋。

### 5 仪器

5.1 原子吸收分光光度计(带有塞曼效应或连续光谱灯背景校正器)。

5.2 铋单元素空心阴极灯。

5.3 在仪器工作最佳条件下, 凡达到下列指标的原子吸收分光光度计, 均可使用。

精密度: 用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度, 其标准偏差应不超过平均吸光度的 1%; 用最低浓度的标准溶液(不是零标准溶液)测量 10 次吸光度, 其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性: 将工作曲线按浓度等分成五段, 最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比,