



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24148.6—2009/ISO 14848:1998

---

## 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第6部分:130 °C 反应活性测定

Plastics—Unsaturated-polyester resins—  
Part 6: Determination of reactivity at 130 °C

(ISO 14848:1998, IDT)

2009-06-15 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

GB/T 24148—2009《塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R)》分为以下 9 部分：

- 第 1 部分：命名系统；
- 第 2 部分：试样制备和性能测定；
- 第 3 部分：技术要求；
- 第 4 部分：黏度的测定；
- 第 5 部分：固体含量测定；
- 第 6 部分：130 ℃反应活性测定；
- 第 7 部分：室温条件下凝胶时间测定；
- 第 8 部分：铂钴比色法测定颜色；
- 第 9 部分：总体积收缩率测定。

本部分为 GB/T 24148 的第 6 部分，等同采用 ISO 14848:1998《塑料 不饱和聚酯树脂 130 ℃反应活性测定》，为便于使用，作部分编辑性修改：

- 将“本国际标准”改为“本部分”；
- 删除了 ISO 14848:1998 的前言；
- 增加了国家标准前言；
- 用我国的小数点符号“.”代替国际标准中的小数点符号“，”。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准技术委员会塑料树脂通用方法及产品分会(SAC/TC 15/SC 4)归口。

本部分负责起草单位：江苏富菱化工有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司、国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：上海新天和树脂有限公司、天津市合材树脂有限公司、江苏亚邦涂料股份有限公司、常州天马集团有限公司、广东省番禺福田化工有限公司。

本部分主要起草人：马越群、朱锐、侯锐钢、王建东、赵平、张鹏升、肖淑红、杨晨、徐大云、辛智敏。

# 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R)

## 第6部分:130℃反应活性测定

### 1 范围

GB/T 24148 的本部分规定了测定不饱和聚酯树脂反应活性的方法:

——在 130℃油浴加热不饱和聚酯树脂和引发剂的溶液时,树脂温度的上升所需时间。

- 从 80℃升高到 140℃。
- 从 80℃升高到最大温度。

——反应所达到的最大温度。

——该反应的速度可以通过试验所得的温度-时间曲线的拐点处正切值来表示。

本方法特别适合于测定成型温度超过 100℃的不饱和聚酯树脂。

注:测试结果和测试条件密切联系。本部分尽可能精确的来定义这些条件,包括以下条件:

- a) 待测树脂的质量和形状(如试管直径,试管中树脂高度);
- b) 样品在油浴中的加热速率。例如,用一种低热容液体(乙二醇,硅油)可导致较低的加热速率;
- c) 所用温度仪的类型。响应比热电偶慢,或具有过大热敏元件的电阻探头的温度仪,都是不适用的。
- d) 插入待测树脂的热敏元件的位置,包括高度和试管轴线的相对位置。
- e) 引发剂的性质。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 24148 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

ISO 3219:1993 塑料 液态或乳态或分散状的聚合物/树脂黏度 使用规定剪切率的旋转式黏度计测定

ISO 15038:1999 塑料 有机过氧化物交联热固性不饱和聚酯树脂活性氧含量

### 3 原理

不饱和聚酯树脂的交联固化可以通过加入引发剂并加热实现。

本方法通过将质量比 100:1 的树脂和引发剂混合均匀后置入于试管中,并将试管置于 130℃的浴槽中恒温:

- 记录反应温度随时间变化的情况。
- 通过曲线上最大倾角处的正切值,并用来表征反应速率。

### 4 试剂

4.1 引发剂:过氧化苯甲酸叔丁酯,纯度大于 96%(活性氧含量大于 7.9%——按 ISO 15038:1999)。

注:勿在下列温度下储存过氧化苯甲酸叔丁酯(熔点 8℃)

- 低于 10℃(避免结晶);
- 高于 30℃(避免变质)。