

ICS 59.080.30
W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14003—2009
代替 FZ/T 14003—1994

棉 印 染 起 毛 绒 布

Printed and dyed cotton flannelette

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准代替 FZ/T 14003—1994《棉印染起毛绒布》。

本标准与 FZ/T 14003—1994 相比主要改变如下：

- 增加基本安全技术要求的考核；
- 增加经向密度、耐光色牢度的考核要求；
- 水洗尺寸变化率指标加严，试验方法 GB/T 8629—2001 洗涤为 4A，干燥为 F；
- 取消(活性染料)耐湿熨烫沾色的考核；
- 分等规定中取消三等品；
- 外观质量局部性疵点评分规定采用梭织物的范友生疵点分等规定中的四分制；
- 外观质量局部性疵点评分：允许评分由分/m 改为分/m² 计算，除边疵外，其余采用 0 起点；
- 外观质量散布性疵点中色差和歪斜要求加严；
- 外观质量将局部性疵点与散布性疵点结合评定改为以最低等级评定。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会归口。

本标准由上海市纺织工业技术监督所负责起草。

本标准主要起草人：贺美娣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 14003—1994。

棉 印 染 起 毛 绒 布

1 范围

本标准规定了棉印染起毛绒布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。本标准适用于服饰用棉单面或双面拉毛起绒的各类漂白、染色和印花布。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 411 棉印染布
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分;断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4667 机织物幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

GB/T 411 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

4 分类

按棉本色布品种规格标准结合本标准附录 A 分别制定。

5 要求

5.1 分等规定

5.1.1 产品的品等分为优等品、一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

5.1.2 棉印染起毛绒布的评等,内在质量(包括:密度、断裂强力、水洗尺寸变化率和染色牢度)按批评等,外观质量(包括局部性疵点和散布性疵点)按匹评等;并以其中最低一项品等作为该匹布的品等。