



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18115.14—2010

## 稀土金属及其氧化物中稀土杂质 化学分析方法

### 第 14 部分：镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒和钇量的测定

Chemical analysis methods of rare earth impurities

in rare earth metals and their oxides—

Part 14: Ytterbium—Determination of lanthanum, cerium, praseodymium,  
neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium,  
holmium, erbium, thulium, lutetium and yttrium contents

2011-01-14 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

GB/T 18115《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法》共分 15 个部分：

- 第 1 部分：镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 3 部分：镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 4 部分：钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 5 部分：钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 6 部分：铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 7 部分：钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 8 部分：铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 9 部分：镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 10 部分：钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 11 部分：铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；
- 第 12 部分：铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和镥量的测定；
- 第 13 部分：镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定；
- 第 14 部分：镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定；
- 第 15 部分：镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

本部分为第 14 部分。

两个方法分析范围有重叠部分时，以方法 2 作为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法 1 由江阴加华新材料资源有限公司起草。

本部分方法 1 由包头稀土研究院、广东珠江稀土有限公司参加起草。

本部分方法 1 主要起草人：倪菊华、陈璐、姚京璧。

本部分方法 1 主要参加起草人：崔爱端、刘晓杰、宋耀、林志阳。

本部分方法 2 由江阴加华新材料资源有限公司起草。

本部分方法 2 由包头稀土研究院、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分方法 2 主要起草人：何凤娟、倪菊华、张憲。

本部分方法 2 主要参加起草人：杜梅、张立锋、李继东、王长华、杨萍。

# 稀土金属及其氧化物中稀土杂质 化学分析方法

## 第 14 部分：镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、 铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定

### 方法 1 电感耦合等离子体光谱法

#### 1 范围

GB/T 18115 的本部分方法 1 规定了氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。

本部分方法 1 适用于氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定。测定范围见表 1。

本部分方法 1 也适用于金属镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇含量的测定。

表 1

氧化物	质量分数/%	氧化物	质量分数/%
氧化镧	0.000 3~0.15	氧化铽	0.000 3~0.15
氧化铈	0.000 3~0.15	氧化镝	0.000 3~0.15
氧化镨	0.000 3~0.15	氧化钬	0.000 3~0.15
氧化钕	0.000 3~0.15	氧化铒	0.000 3~0.15
氧化钐	0.000 5~0.15	氧化铥	0.000 5~0.15
氧化铕	0.000 3~0.15	氧化镥	0.000 5~0.15
氧化钆	0.000 5~0.15	氧化钇	0.000 3~0.15

#### 2 方法原理

试料以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

#### 3 试剂和材料

3.1 过氧化氢( $\rho 1.44 \text{ g/mL}$ )，优级纯。

3.2 盐酸(1+1)。

3.3 盐酸(1+19)。

3.4 硝酸(1+1)。

3.5 氧化镱基体溶液：称取 25.000 0 g 经 900 °C 灼烧 1 h 的氧化镱 [ $w(\text{Yb}_2\text{O}_3/\text{REO}) > 99.999\%$ ,  $w(\text{REO}) > 99.5\%$ ]，置于 250 mL 烧杯中，加 75 mL 盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 500 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 50 mg 氧化镱。

3.6 氧化镧标准贮存溶液：称取 0.100 0 g 经 900 °C 灼烧 1 h 的氧化镧 [ $w(\text{La}_2\text{O}_3/\text{REO}) > 99.99\%$ ,  $w(\text{REO}) > 99.5\%$ ]，置于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 氧化镧。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成 1 mL 含 100  $\mu\text{g}$  和 1 mL 含 10  $\mu\text{g}$  氧化镧的标准溶液。