

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63004—93

维 纶 缝 纫 线

1993-03-19 发布

1993-10-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

维 纶 缝 纫 线

1 主题内容与适用范围

本标准规定了维纶缝纫线的技术要求、分等规定、试验方法、验收规则及包装标志等。
本标准适用于评定维纶牵切缝纫线和维纶短纤缝纫线的品质。

2 引用标准

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB 3916 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 6838 缝纫线试验方法
- GB 6841 缝纫线验收规则
- GB 6842 缝纫线包装标志和运输保管

3 技术要求

3.1 技术指标

3.1.1 维纶牵切线技术指标见表 1。

表 1

线密度 tex	股数	单线强力 N/50cm	捻度,捻/10cm		捻向 参考
			参考		
			初捻	复捻	
29.5	2	19.6	43~47	—	ZS
	3	30.9	34~38	—	ZS
	4	41.2	31~35	—	ZS
	5	51.5	27~31	—	ZS
	6	61.8	24~28	—	ZS
	2×2	41.2	78~82	34~38	ZSZ
	2×3	61.8	78~82	28~32	ZSZ
	3×3	92.7	64~68	22~26	ZSZ
	4×3	107.9	55~59	19~33	ZSZ
	5×3	132.3	49~53	17~21	ZSZ
	6×3	158.5	46~50	15~19	ZSZ

注：单线强力指标等同采用日本工业标准 JIS L2512 维尼龙缝纫线。