

ICS 79.080
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1854—2009

室内高湿场所用木地板

Wood flooring used in high humidity condition of indoors

2009-06-18 发布

2009-10-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
室内高湿场所用木地板

LY/T 1854—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字

2009年8月第一版 2009年8月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19834

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：上海宏星建材有限公司、新生活家木业制品(中山)有限公司、浙江贝亚克木业有限公司、绍兴市彬彬(金億)木业有限公司、上海市建筑科学院(集团)有限公司、江苏锦绣前程木业有限公司、上海好力家木业有限公司、钻石木中国有限公司、芬兰太尔化工有限公司、上海乔凡装饰材料有限公司。

本标准主要起草人：蒋松林、程强、杨帆、罗正洪、黄定余、刘硕真、方勤良、姜金法、张治宇、徐波、庞学胜、朱琦敏、杨虹、李新发、曲岩春、李旻、徐青、穆秀君、臧凡。

室内高湿场所用木地板

1 范围

本标准规定了室内高湿场所用木地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以木材或指接材经过加工制成,适用于桑拿房、浴室等高湿度环境的实木地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1740—2007 漆膜耐湿热测定法

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4100—2006 陶瓷砖

GB/T 15036.2—2001 实木地板 检验和试验方法

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

LY/T 1614—2004 实木集成地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

室内高湿场所用木地板 wood flooring used in high humidity condition of indoors

以木材或指接材经过加工制成,适用于桑拿房、浴室等高湿度环境的实木地板。

4 要求

4.1 常用树种有杉木、樟子松、重蚁木、茆茄木等,树种名称应符合 GB/T 15036.1—2001 附录 A 的规定。

4.2 如需纵向拼接,应采用指接方式接长,且同一块地板树种应一致。

4.3 根据产品的外观质量分为优等品、一等品和合格品三个等级。

4.4 外观质量应符合表 1 的规定。

表 1 室内高湿场所用木地板的外观质量要求

名称	表面			背面
	优等品	一等品	合格品	
活节	直径 ≤ 5 mm 长度 ≤ 500 mm, ≤ 2 个 长度 > 500 mm, ≤ 4 个	5 mm $<$ 直径 ≤ 15 mm 长度 < 500 mm, ≤ 2 个 长度 > 500 mm, ≤ 4 个	直径 ≤ 20 mm 个数不限	允许