

ICS 59.080.30
W 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 28845—2012

色织领带丝织物

Yarn-dyed silk fabrics for neckties

2012-11-05 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准主要起草单位：浙江丝绸科技有限公司、浙江巴贝领带有限公司、达利丝绸(浙江)有限公司、麦地郎集团有限公司。

本标准主要起草人：周颖、屠永坚、俞丹、金耀、伍冬平。

色织领带丝织物

1 范围

本标准规定了色织领带丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装与标志。

本标准适用于评定由桑蚕丝、再生纤维素长丝、合成纤维长丝纯织或交织的色织领带丝织物的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T 15551 桑蚕丝织物

GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

3 要求

3.1 色织领带丝织物的要求包括密度偏差率、质量偏差率、断裂强力、纤维含量允差、疵裂程度、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢度等内在质量和色差(与标样对比)、幅宽偏差率、外观疵点等外观质量。

3.2 色织领带丝织物的评等以匹为单位。质量偏差率、断裂强力、纤维含量允差、疵裂程度、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢度等按批评等。密度偏差率、外观质量按匹评等。

3.3 色织领带丝织物的品质由内在质量、外观质量中的最低等级项目评定。其等级分为优等品、一等品、二等品、三等品。低于三等品的为等外品。

3.4 色织领带丝织物基本安全性能应符合 GB 18401 的要求。

3.5 色织领带丝织物的内在质量分等规定见表 1。

表 1 内在质量分等规定

项目	优等品	一等品	二等品	三等品
密度偏差率/%	±2.0	±3.0		±4.0
质量偏差率/%	±3.0	±4.0	±5.0	±6.0
断裂强力/N	≥	200		
纤维含量允差/%	按 FZ/T 01053 执行			