

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1090—93

黑 荆 树 栲 胶

1993-03-26 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国林业
行业标准
黑荆树栲胶
LY/T 1090—93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字
1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066·2-9017

*

标目 231—52

黑 荆 树 栲 胶

1 主题内容与适用范围

本标准规定了黑荆树栲胶的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以黑荆树(*Acacia mearnsli wild*)的树皮为原料,经加工制成的粉状栲胶。主要用于鞣革,也适用于制作木工胶粘剂。

2 引用标准

LY/T 1082 栲胶检验方法

LY/T 1084 毛杨梅栲胶

3 技术要求

3.1 外观

粉红色至棕色粉末。

3.2 技术指标

黑荆树栲胶技术指标应符合下表要求。

指标名称		特 级		一 级	二 级
		浅 色	普 通		
单宁,%	≥	70	73	71	68
非单宁,%	≤	27	24	25	27
不溶物,%	≤	2.0	2.5	3.5	4.5
水分,%	≤	12	12	12	12
沉淀,%	≤	1.5	2.0	2.5	4.0
pH(分析浓度)		4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
总颜色	≤	6.0	8.0	14.0	24.0
红		2.0	2.5	4.5	8.0
黄		4.0	5.5	9.5	16.0
蓝		0	0	0	0

注:单宁、非单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。