



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17413.2—1998

## 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 火焰原子吸收/发射分光光度法 测 定 铷 量

Methods for chemical analysis of Lithium、Rubidium and Cesium ores  
—Determination of Rubidium content—Flame atomic absorption  
/emission spectrophotometric method

1998-06-17 发布

1999-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法  
火焰原子吸收/发射分光光度法  
测 定 铷 量  
GB/T 17413.2—1998  
\*  
中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.spc.net.cn>  
电话：63787337、63787447  
2005 年 8 月第一版 2005 年 11 月电子版制作  
\*  
书号：155066 · 1-23180

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

## 前　　言

近年来,地质矿产部实验系统对稀有、稀土元素的测试,做了大量工作,积累了极其丰富的经验,不少方法的质量水平已达到标准要求。

本标准在现有分析方法中,按准确、先进、简便、实用原则筛选制订。

本标准的附录 A 是标准的附录。附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国地质矿产部提出。

本标准由地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心技术归口。

本标准起草单位:地矿部南京综合岩矿测试中心。

本标准主要起草人:陈仲仁。

# 中华人民共和国国家标准

## 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 火焰原子吸收/发射分光光度法 测 定 铷 量

GB/T 17413. 2—1998

Methods for chemical analysis of Lithium, Rubidium and Cesium ores  
—Determination of Rubidium content—Flame atomic absorption  
/emission spectrophotometric method

### 1 范围

本标准规定了锂、铷、铯矿石中铷含量的测定方法。

本标准适用于锂、铷、铯矿石,也适用于钽、铌矿石和稀土矿石中铷含量的测定。测定范围: $50 \times 10^{-6}$   
 $\sim 2.0 \times 10^{-2}$  氧化铷。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成的本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1.4—88 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB/T 14505—93 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试料经氢氟酸、硫酸分解,加入一定量钾盐作为消电离剂,在1%硫酸介质中,于原子吸收分光光度计上,波长780.0 nm处,使用空气-乙炔火焰,测定氧化铷的吸光度或发射强度。

### 4 试剂

4.1 氢氟酸( $\rho 1.13 \text{ g/mL}$ )。

4.2 硫酸(1+1)。

4.3 氯化钾溶液  $\rho(\text{K}_2\text{O})=30 \text{ mg/mL}$ 。

称取47.49 g氯化钾(KCl),溶于水,移入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

#### 4.4 氧化铷标准溶液

4.4.1 称取0.646 9 g光谱纯氯化铷(105℃~110℃烘2 h并置于干燥器中冷却至室温)于250 mL烧杯中,加水溶解后,移入500 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铷。

4.4.2 移取25 mL氧化铷标准溶液(4.4.1),置于500 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含50  $\mu\text{g}$  氧化铷。

### 5 仪器

5.1 原子吸收/发射分光光度计(带有塞曼效应或连续光谱灯背景校正器)。

国家质量技术监督局 1998-06-17 批准

1999-01-01 实施