



中华人民共和国国家标准

GB/T 23296.5—2009

食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2-(*N,N*-二甲基氨基) 乙醇的测定 气相色谱法

Food contact materials—Polymer—
Determination of dimethylaminoethanol in food simulants—
Gas chromatography

2009-03-31 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准参照欧盟技术规范 CEN/TS 13130-19:2005《食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第 19 部分:食品模拟物中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇的测定》制定。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出。

本标准由全国进出口食品安全检测标准化技术委员会(SAC/TC 445)归口。

本标准起草单位:中华人民共和国湖北出入境检验检疫局、中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中国检验检疫科学研究院、中华人民共和国海南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:崔海容、翟翠萍、郭坚、刘莹峰、陈志锋、林宏雄、林晶、凌约涛、赵晓亚、何雪莲、陈曹祺、邹先梅。

食品接触材料 高分子材料

食品模拟物中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇的测定 气相色谱法

1 范围

本标准规定了食品模拟物中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇的测定方法。

本标准适用于水、3%(质量浓度)乙酸溶液、10%(体积分数)乙醇溶液等水基食品模拟物和橄榄油中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇含量的测定。

水基食品模拟物中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇测定低限为 2.2 mg/L,橄榄油中 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇测定低限为 2.2 mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 23296.1—2009 食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南

3 原理

食品模拟物中的 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇通过强阳离子交换固相萃取柱吸附,经三乙胺洗脱,在色谱柱中与内标物二乙基氨基乙醇及其他组分分离,用氢火焰离子化检测器检测,以内标法定量。

4 试剂与材料

除另有规定外,水为 GB/T 6682 规定的一级水,试剂均为分析纯。

- 4.1 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇(DMAE)标准品:纯度大于 99.0%。
- 4.2 二乙基氨基乙醇(DEAE)标准品:纯度大于 99.0%。
- 4.3 冰乙酸。
- 4.4 无水乙醇。
- 4.5 橄榄油。
- 4.6 甲醇:色谱纯。
- 4.7 异丙醇:色谱纯。
- 4.8 *n*-戊烷:纯度大于 95%。
- 4.9 三乙胺:纯度大于 99%。
- 4.10 3%(质量浓度)乙酸溶液:称取 30 g(精确到 0.1 g)冰乙酸(4.3)于 1 L 容量瓶中,用水定容。
- 4.11 10%(体积分数)乙醇溶液:量取 100 mL 无水乙醇(4.4)于 1 L 容量瓶中,用水定容。
- 4.12 5%(体积分数)三乙胺的甲醇溶液:量取 2.5 mL 三乙胺(4.9)于 50 mL 容量瓶中,用甲醇定容。
- 4.13 2-(*N,N*-二甲基氨基)乙醇(DMAE)的标准储备液(2.22 mg/mL):准确称取 0.222 g(精确至 0.000 1 g)DMAE(4.1)于 100 mL 容量瓶中,用异丙醇(4.7)定容。溶液应避光保存,温度为-20℃~