



中华人民共和国国家标准

GB/T 18423—2013/ISO 8308:2006
代替 GB/T 18423—2001

橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定

Rubber and plastics hoses and tubing—
Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls

(ISO 8308:2006, IDT)

2013-07-19 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18423—2001《橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定》，与 GB/T 18423—2001 相比主要技术变化如下：

- 将试样的“自由长度”改为试样的“自由长度和公差”(见 5.2, 2001 版的 5.2)；
- 测试方法 A 中的“主阀”、“总阀”统一为“主阀”(见第 5 章, 2001 版的第 5 章)；
- 将体积单位由 cm^3 改为 mL(见 5.6.2, 2001 版的 5.6.2)；
- 测试方法 B 增加：必要时，在试验期间可补加液体(见 6.4.4)、延长试验时间和采用空白试验修正(见 6.4.10)。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 8308:2006《橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定》。与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO 23529:2004, IDT)
- GB/T 9573—2003 橡胶、塑料软管及软管组合件 尺寸测量方法(ISO 4671:1999, IDT)
- GB/T 12804—2011 实验室玻璃仪器 量筒(ISO 4788:2005, NEQ)

本标准做了下列编辑性修改：

- 将压力单位 bar(巴)改用我国的法定计量单位 kPa(千帕)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会(SAC/TC 35/SC 1)归口。

本标准负责起草单位：山东美晨科技股份有限公司、沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：赵术英、刘耀海、王淑丽。

本标准于 2001 年 8 月首次发布，本次为第一次修订。

橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定

1 范围

本标准规定了两种测定液体透过软管及非增强软管管壁性能的方法,这两种方法均适用于橡胶和塑料软管及非增强软管的测定,分别如下:

方法 A——适用于所有规格和结构的软管,是一项模拟工作条件下的实际对比试验;

方法 B——适用于内径不大于 16 mm 的软管和非增强软管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 4671 橡胶、塑料软管及软管组合件 尺寸测量方法(Rubber and plastics hoses and hose assemblies— Methods of measurement of dimensions of hoses and length of hose assemblies)

ISO 4788 实验室玻璃仪器 量筒(Laboratory glassware—Graduated measuring cylinders)

ISO 23529 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(Rubber—General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods)

3 原理

3.1 方法 A

本方法是在安装在一个试验设备内的组合件上进行的,该试验设备配有可充注且测量挥发性液体充填体积的装置。该系统承压并每隔 24 h 测量一次体积变化,直到体积变化随时间恒定,即达到平衡状态。试验结果为此稳定状态的蒸发速率,以软管或非增强软管的单位内表面积每小时液体损失的体积表示。

3.2 方法 B

本方法使用无压容器,将一段软管或非增强软管的一端与其连接,并将软管或非增强软管的另一端塞住。将该容器部分充注试验液体并密封。在试验开始时称量该组合件,在此后的 8 d 内每隔 24 h 称量一次。试验结果以软管或非增强软管任一 24 h 期间的单位内表面积最大液体损失质量表示。

注:该方法通过液体的渗透和蒸发测量其损耗值,并通过每天搅动燃油混合物,使该液体中组份的选择性渗透降至最低限度。

4 试验液体

试验液体应符合相应产品标准的规定。