


UDC 677.31
W 21



中华人民共和国国家标准

GB 9998—88

西 宁 毛

Xining wool

1988-12-10发布

1989-07-01实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

西 宁 毛

GB 9998—88

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1989年10月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：155066·1-6553

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

西 宁 毛

Xining wool

1 主题内容与适用范围

- 1.1 本标准规定了西宁毛的技术要求、检验方法、验收、包装、标志等。
- 1.2 本标准适用于西宁毛在收购、交接及品质鉴定时使用。

2 引用标准

- GB 1523 细羊毛及其改良毛
- GB 1524 半细羊毛及其改良毛
- GB 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
- GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
- GB 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法

3 名词术语

- 3.1 西宁毛：指以西宁为主要集散地的藏系羊毛。
- 3.2 疵点毛：指病态、缺陷或受污染的羊毛。

4 技术要求

4.1 分等规定见下表。

| 项 目 等 别 | 毛丛自然长度 cm | | 平均 细度 μm | 各纤维类型重量比 % | | | 品质特征及外观形态 | 品质比差 % |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-----------|
| | 带 瓣 毛 丛 长 度 ≥ | 底 绒 高 度 ≥ | | 绒 毛 和 两 型 毛 ≥ | 粗 毛 ≤ | 死 毛 ≤ | | |
| 1 | 13 | 7 | 27~34 | 57 | 35 | 8 | 羊毛为自然白色,毛丛以绒毛、两型毛和粗毛组成,呈毛瓣或毛丛结构。毛瓣粗细均匀,底绒厚而致密。弹性好,富有光泽,油汗较多,手感柔软 | 110 |
| 2 | 15 | 6 | 30~40 | 40 | 40 | 12 | 羊毛为自然白色,毛丛以绒毛、两型毛和粗毛组成,呈毛瓣结构。毛瓣粗细不匀,底绒薄,致密性稍差。弹性好,富有光泽,油汗适中,手感较粗糙 | 100 |