

UDC 669.74 : 543.062
H 11



中华人民共和国国家标准

GB 8654.8—88

金属锰化学分析方法 红外线吸收法测定碳量

Methods for chemical analysis of manganese metal
The infrared absorption method for the
determination of carbon content

1988-02-21 发布

1989-03-01 实施

国家标准局 发布

中华人民共和国国家标准

金属锰化学分析方法 红外线吸收法测定碳量

UDC 669.74
:543.062

GB 8654.8—88

Methods for chemical analysis of manganese metal
The infrared absorption method for the
determination of carbon content

本标准适用于金属锰及电解金属锰中碳量的测定。测定范围:0.010%~0.400%。
本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

试样于高频感应炉的氧气流中加热燃烧,生成的二氧化碳由氧气载至红外线分析器的测量室,二氧化碳吸收某特定波长的红外能,其吸收能与其浓度成正比,根据检测器接受能量的变化可测得碳量。

2 试剂及材料

- 2.1 丙酮:蒸发后的残余物碳量小于 0.0005%。
- 2.2 高氯酸镁:无水、粒状。
- 2.3 烧碱石棉:粒状。
- 2.4 玻璃棉。
- 2.5 钨粒:碳量小于 0.002%,粒度 0.8~1.4 mm。
- 2.6 锡粒:碳量小于 0.002%,粒度 0.4~0.8 mm。必要时用丙酮(2.1)清洗,并在室温下干燥。
- 2.7 氧气:纯度大于 99.95%,其他级别的氧气若能获得低而一致的空白时,也可以应用。
- 2.8 动力气源:氮气或压缩空气,其杂质(水和油)小于 0.5%。
- 2.9 素质坩埚: $\phi \times h$, mm: 23×23 或 25×25,并在高于 1200℃的高温加热炉中灼烧 4 h 或通氧灼烧至空白值为最低。
- 2.10 坩埚钳。

3 仪器及设备

- 3.1 红外线吸收定碳仪(灵敏度为 1.0 ppm)
其装置如图。