



中华人民共和国国家标准

GB 19434.7—2004

危险货物纤维板中型散装容器检验安全 规范 性能检验

Safety code for the inspection of fibreboard IBCs for dangerous goods
—Performance tests

2004-01-16 发布

2004-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准的第4章、第5章和第6章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》(第13修订版)的一致性程度为非等效。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：国家质量监督检验检疫总局危险品中心实验室。

本标准参加起草单位：天津出入境检验检疫局、亚太地区危险品协会、江南大学。

本标准主要起草人：王利兵、尚为、冯智勘、蒋雪枫、孙书军、刘军。

危险货物纤维板中型散装容器检验安全 规范 性能检验

1 范围

本标准规定了危险货物纤维板中型散装容器的定义、要求、试验和检验规则。

本标准适用于危险货物纤维板中型散装容器的性能检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

GB 19434.1—2004 危险货物中型散装容器检验安全规范 通则

SN/T 0987.7—2001 出口危险货物中型散装货物包装容器性能检验规程 纤维板中型散装容器

3 术语和定义

GB 19434.1—2004 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

纤维板中型散装容器 fibreboard IBCs

是指符合 GB 19434.1—2004 中中型散装容器定义，包括一个纤维板箱体，带有或不带有独立顶盖或底盖，必要时有内衬(但没有内容器)及相应的辅助设备和结构装置组成的中型散装容器。

4 要求

4.1 纤维板中型散装容器不得采用顶部提升装置。

4.2 应根据容器的容量及用途，采用强度高、质量好的实心的或双面波纹型纤维板(单层或多层)来制造中型散装容器。外表面的防水性能应保证采用可勃法(Cobb)测定吸水性方法试验 30 min 以上，试验所测定的质量增加不应超过 155 g/m^2 。纤维板应有适当的弯曲性。波纹纤维板应使用防水胶牢固地粘在面层材料上。

4.3 容器壁，包括顶部和底部，应至少达到 15 J 的戳穿强度。

4.4 纤维板中型散装容器主体内制造连接部分应搭接得当，并用胶条或粘结剂固定牢固，或使用金属 U 形钉或其他至少等效的方法紧固。使用粘结或胶条水密的部分，应采用防水胶。金属 U 形钉应完全贯通所有被紧固的部分，其形式和保护方法应保证容器的内衬不会被其磨破或戳穿。

4.5 内衬应采用合适材料制造。使用材料的强度及内衬的制造应与中型散装容器的容量和用途相适应。连接部分及关闭装置应是防撒漏的，并能承受正常装卸和运输条件下可能会出现的压力和冲击。

4.6 作为中型散装容器组成部分的任何完整底盘应适合于在中型散装容器装货至其最大总质量时的机械装卸作业。

4.7 底盘及与中型散装容器底座相接触的平面在设计上应避免底盘上出现任何凸出部分，以防止在装卸中出现损坏。

4.8 容器主体应紧固于底盘上以保证其在装卸和运输中的稳定性。

4.9 为增加堆码性能而使用的木支撑等加强装置应位于内衬外。