

ICS 59.080.30
W 33

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 33017—2018

苧麻手工夏布

Manual ramie XIABU

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 4)归口。

本标准起草单位：江西恩达麻世纪科技股份有限公司、中纺标(深圳)检测有限公司、湖南省纺织科学研究院、湖南省出入境检验检疫局。

本标准主要起草人员：伍润辉、褚特野、刘士杰、成雄伟、黄银玉、黄建新。

苧麻手工夏布

1 范围

本标准规定了苧麻手工夏布的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定苧麻手工夏布的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

3 分类

3.1 按所采用纱线种类分

分为全手工夏布和半手工夏布。

注:全手工夏布、半手工夏布等通俗名称及用语参见附录 A。

3.2 按麻纱(线)粗细分

分为粗布、中庄布和细布。

3.3 按颜色分

分为浅色、中色、深色,或本色、漂白、染色、印花。

3.4 按组织分

分为平布、罗纹布、提花布。

3.5 按幅宽分

手工夏布幅宽通常分为 35 cm、45 cm、55 cm、60 cm 等规格。

3.6 按箱数分

手工夏布经向密度通常以所用布箱的箱数确定(箱幅标准幅宽为 70 cm),常用箱数为 300 箱~1 000 箱。

3.7 按匹长分

通常分为 20 m、22 m、22.6 m、24.6 m、45 m 等。

3.8 按用途分

分为服装面料类、工艺品类、家居饰品类等。