

UDC 677.074
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 330—94

棉 帘 子 布

Cotton cord fabrics

1994-05-05 发布

1994-11-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
棉 帘 子 布
GB/T 330—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1995年10月第一版 2005年7月电子版制作

*

书号：155066·1-11928

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

棉 帘 子 布

Cotton cord fabrics

GB/T 330—94

代替 GB 330~331—81
GB 2434~2437—81

1 主题内容与适用范围

本标准规定了棉帘子布的产品品种、规格、技术要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定汽车、力车等各种轮胎用棉帘子布的品质。

2 引用标准

GB 398 本色棉纱线技术要求

GB 406 附件 本色棉布技术条件制订规定

GB/T 2435 棉帘子布试验方法

3 名词术语

棉帘子布按经密多少分内、外、缓冲层三种织物：

内层帘子布 经密在 88 根/10 cm 及以上。

外层帘子布 经密在 68 根/10 cm 及以上。

缓冲层帘子布 经密在 46 根/10 cm 及以下。

4 产品品种、规格

棉帘子布品种、规格分类见表 1。

表 1

品种编号	产品名称
特 10□□	特胎棉帘子布
10□□	大胎棉帘子布
90□□	中胎棉帘子布
85□□	小胎棉帘子布
72□□□	力胎棉帘子布
55□□□	力胎棉帘子布
35□□□	力胎棉帘子布

品种编号第三、四、五位数以产品经向 10 cm 内密度(根)表示。