



中华人民共和国国家标准

GB/T 20793—2006

苎 麻 精 干 麻

Degummed ramie

2006-12-29 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：中国纤维检验局、湖南省纤维检验局、湖北咸宁市纤维检验局、湖南华升工贸进出口(集团)公司、湖南华升株洲雪松有限公司、湖北银泉纺织股份有限公司。

本标准主要起草人：蔡宝军、沈丕华、李正兵、陈伟、万克虎。

本标准首次发布。

苎 麻 精 干 麻

1 范围

本标准规定了苎麻精干麻的定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。
本标准适用于苎麻精干麻的分等和分级。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5881 苎麻理化性能试验取样方法
- GB/T 5882 苎麻束纤维断裂强度试验方法
- GB/T 5884 苎麻纤维支数试验方法
- GB/T 5885 苎麻纤维白度试验方法
- GB/T 5889 苎麻化学成分定量分析方法
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

苎麻精干麻 degummed ramie

苎麻原麻经生物或化学工艺脱胶后的麻纤维。

3.2

硬块

麻束中粘连成块状的部分。

3.3

硬条 under degummed (fiber) bundle

麻束中难以分开的麻纤维。

3.4

夹生 under degummed

麻束中局部脱胶不良的麻纤维。

3.5

斑疵 stain

麻束中呈现褐色的风斑、病斑、虫斑等疵点的总称。

3.6

铁锈 rust stain

麻束中有可见集中或分散的呈铁锈状的污染。