

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53001—93

维 纶 牵 切 纱

1993-03-23 发布

1994-03-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53001—93

维纶牵切纱

1 主题内容与适用范围

本标准规定了维纶牵切纱的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚乙烯醇为原料进行湿法纺丝,缩甲醛化处理,再经过牵切、粗纺、精纺等一系列加工过程制成的 29.5tex 维纶牵切纱的品质定等和验收。

2 引用标准

- GB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)
- GB 4146 纺织名词术语(化纤部分)
- GB 6502 合成纤维长丝取样方法
- GB 6529 纺织品调湿和试验用标准大气
- GB 8170 数值修约规则

3 术语

按 GB 3291、GB 4146 规定。

4 技术要求

产品质量指标见表 1。

表 1

项 目	优 等 纱	一 等 纱	二 等 纱
线密度不匀率, %	≤ 2.5	≤ 3.5	≤ 4.5
品质指标, cN/tex	$\geq 7\ 900$	$\geq 7\ 500$	$\geq 6\ 900$

5 试验用标准大气

按 GB 6529 二级规定。

6 试验方法

6.1 线密度不匀率的试验

6.1.1 使用仪器

6.1.1.1 缕纱测长机。

- a. 可同时试验纱锭: 6 锭;
- b. 纱锭距离: 65 mm;

中华人民共和国纺织工业部 1993-03-23 批准

1994-03-01 实施