



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.1—2002  
代替 GB/T 12690.13—1990

---

## 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 高频-红外吸收法测定碳、硫量

Chemical analysis methods for non-RE impurity of rare  
earth metals and their oxides

- Determination of carbon and sulfur contents
- High frequency-infrared absorption method

2002-11-19 发布

2003-06-01 实施

中华人 民共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前　　言

本标准是为了满足相应稀土金属及其氧化物产品的需要而制定。

稀土金属及其氧化物中碳和硫的含量采用同一台仪器同时测定，其中可代替GB/T 12690. 13—1990碳含量的测定。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会负责归口。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司负责起草，包头稀土研究院、中国核工业集团公司二零二厂参加起草。

本标准主要起草人：周晓东、李洁、方斌。

本标准主要验证人：张志刚、张利群、杨建光、王虹。

# 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 高频-红外吸收法测定碳、硫量

## 1 范围

本标准规定了稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的测定方法。

本标准适用于稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的测定, 测定范围: 碳, 0.005% ~ 1.00%; 硫, 0.005% ~ 0.100%。

金属铥、金属镱、金属镥中碳、硫含量的测定参照此方法。

## 2 方法提要

试料在助熔剂存在下, 于高频感应炉内, 氧气氛中熔融燃烧, 碳呈二氧化碳释出、硫呈二氧化硫释出, 以红外线吸收器测定。

## 3 试剂与材料

- 3.1 钨助熔剂: C≤0.000 8%, S≤0.000 8%。
- 3.2 锡助熔剂: C≤0.000 8%, S≤0.000 8%。
- 3.3 纯铁助熔剂: C≤0.000 8%, S≤0.000 8%。
- 3.4 氧气: 纯度≥99.5%。
- 3.5 碳硫专用坩埚: 经 1 200℃ 灼烧 2 h, 自然冷却后, 置于干燥器中备用。
- 3.6 标样: 碳质量分数 0.005% ~ 1.00% 范围内选择国家级钢标准样。  
硫质量分数 0.005% ~ 0.100% 范围内选择国家级钢标准样。

## 4 仪器

高频-红外吸收仪(仪器工作条件参见附录 A)。

高频炉功率: 1.0 kW ~ 2.5 kW。

最低灵敏度:  $5 \times 10^{-6}$ 。

## 5 试样

- 5.1 稀土金属试样制成屑状或每克 10 块以上的小块, 取样后应立即分析。
- 5.2 稀土氧化物试样取样后应立即分析。

## 6 分析步骤

### 6.1 试料

称取 0.28 g ~ 0.32 g 稀土金属(5.1), 或称取 0.18 g ~ 0.22 g 稀土氧化物(5.2), 精确至 0.001 g。

### 6.2 测定数量

称取两份试料(6.1)进行测定, 取其平均值。