



# 中华人民共和国国家标准

GB 6384—86

---

## 船舶及海洋工程用金属材料 在天然环境中的海水腐蚀试验方法

The testing methods for seawater  
corrosion in natural environment  
of metallic materials for ship  
and offshore structures

1986-05-13发布

1987-04-01实施

---

国家标准化局 批准

中华人民共和国国家标准

船舶及海洋工程用金属材料  
在天然环境中的海水腐蚀试验方法

UDC 669.193.1 : 620

GB 6384—86

The testing methods for seawater  
corrosion in natural environment  
of metallic materials for ship and  
offshore structures

本标准适用于船舶及海洋工程用金属材料在天然条件下的全浸、潮差和飞溅海水腐蚀试验，评定材料的耐腐蚀性能。

船舶及海洋工程用金属材料在上述条件下的长尺寸试样腐蚀试验，应力腐蚀、焊接接头腐蚀、电偶腐蚀和缝隙腐蚀等试验参照本标准有关规定进行。

## 1 试验条件

### 1.1 试验地点的基本要求

- 1.1.1 海水清洁，无明显污染，能代表试验海域的天然海水。
- 1.1.2 无大的波浪冲击，有潮汐引起的自然流动，流速在1 m / s以下。
- 1.1.3 温度和海生物生长随季节而变化。
- 1.1.4 能同时或分别进行天然条件下的全浸、潮差和飞溅海水腐蚀试验。
- 1.1.5 有安全防护措施，交通比较方便。

### 1.2 试样安放位置

- 1.2.1 全浸：浮动式，在水面以下0.2~2.0 m；固定式，在最低低潮位以下0.2~2.0 m。
- 1.2.2 潮差：平均中潮位±0.3 m。
- 1.2.3 飞溅：平均高潮位以上0.2~0.8 m。

注：1.2条平均潮位为试验前十年的平均值；最低潮位为试验前十年中的最低值。

### 1.3 试验时间和试验开始时间

1.3.1 试验时间最短为一年。研究腐蚀与时间关系的试验，试验时间建议分别为一年、两年、五年、十年、二十年。

1.3.2 试验开始时间推荐在每年9~10月。

## 2 试验装置

### 2.1 试验设施

- a. 固定式，码头、栈桥、平台等。
- b. 浮动式，浮筏、浮筒等。

### 2.2 试样框架

试样框架坚固耐久，整个试验期间不得更换。如果用金属材料制造框架，试样与框架应保持电绝缘。

### 2.3 试样固定方式

试样固定时，主要试验面之间距离不小于100 mm。主要试验面与框架之间距离不小于50 mm。固