



中华人民共和国国家标准

GB 2698—87

黄麻钢丝绳芯麻纱的技术条件 和分等规定

Jute yarns for wire rope cores—Technical
requirements and grading stipulation

1987-11-19 发布

1988-04-01 实施

国家标准局 发布

中华人民共和国国家标准

黄麻钢丝绳芯麻纱的技术条件
和分等规定

Jute yarns for wire rope cores— Technical
requirements and grading stipulation

UDC 677.13.062
/.063

GB 2698—87

代替 GB 2698—81

1 适用范围

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机制黄麻钢丝绳芯麻纱（以下简称钢丝绳芯麻纱）。

2 技术条件

2.1 钢丝绳芯麻纱的技术条件按表 1 规定。

表 1

品 名	名义细度 无水特数（公制支数）	断裂强力，牛顿（千克力） 不低于	捻度 捻数/10厘米
926特（1.08支） 钢丝绳芯麻纱	926（1.08）	75（7.6）	8.0
667特（1.5支） 钢丝绳芯麻纱	667（1.50）	60（6.1）	11.0
613特（1.63支） 钢丝绳芯麻纱	613（1.63）	50（5.1）	11.5
463特（2.16支） 钢丝绳芯麻纱	463（2.16）	45（4.6）	12.5
417特（2.40支） 钢丝绳芯麻纱	417（2.40）	40（4.1）	12.5

2.2 未包含在2.1中的品种，其技术条件由供需双方参照本标准制订。

2.3 钢丝绳芯纱的公定回潮率是14%，此回潮率仅作折算重量用。

3 分等规定

3.1 钢丝绳芯麻纱分正品和副品两种，其品等按本标准3.3物理指标和3.4外观疵点的检验结果中最低的一项来评定。

3.2 钢丝绳芯麻纱分等时，物理指标以批为单位，外观疵点以绞（球、筒）为单位。