


UDC 614.896.001.4 : 675.06
C 73



中华人民共和国国家标准

GB 9701—88

出口革皮劳动保护手套检验规程

Rule of inspection of leather
working gloves for export

1988-09-27 发布

1989-03-01 实施

国家技术监督局 发布

出口革皮劳动保护手套检验规程

Rule of inspection of leather working gloves for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口革皮劳动保护手套的检验方式, 抽样方案, 技术要求和检验程序。

本标准适用于出口猪、牛、羊革制做的劳动保护手套(包括革皮与其他材料制成的手套)。

本标准也适用于国外来样加工的劳保手套; 如合同规定有技术条件的按合同规定检验, 合同无规定或规定不明确的按本规程检验。

2 检验方式

2.1 出口检验。

2.2 预先检验。

3 抽样方案

3.1 数量:

1~10箱, 抽1箱;

11~20箱, 抽2箱;

21~50箱, 抽3箱;

50箱以上每增加20箱增抽1箱, 不足20箱以20箱计。

3.2 根据品质情况, 可酌情增减抽样数量。

3.3 方法: 对成箱的劳保手套, 根据堆放部位, 随机抽取。

4 原料和辅料要求

4.1 原料要求

4.1.1 正面革

a. 革身柔软、丰满、有弹性、厚薄基本均匀。

b. 革面粗细基本均匀、清洁、染色牢固。

c. 不得有严重的血腺、色花、刀伤、虱叮等。

4.1.2 绒面革

a. 革身柔软、丰满、有弹性、厚薄基本均匀。

b. 绒头粗细、长短基本一致。

c. 不得有严重的粗绒、色花、刀伤等。

4.1.3 二层革

革身较柔软、厚薄基本均匀、无明显透毛孔。

4.1.4 厚度

厚度见表1。