


UDC 675.6.032



# 中华人民共和国国家标准

GB 8131—87

---

## 出口生旱獭皮检验方法

Inspection method for raw marmot skin export

---

1987-08-10发布

1988-05-01实施

---

国家标准化局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**出口生 旱 獐 皮 检 验 方 法**  
GB 8131—87  
\*  
中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.bzcbs.com>  
电话：63787337、63787447  
1988 年 2 月第一版 2004 年 11 月电子版制作  
\*  
书号：15169 · 1-5378

版 权 专 有 侵 权 必 究  
举 报 电 话：(010) 68533533

# 出口生旱獭皮检验方法

GB 8131—87

Inspection method for raw marmot skin export

本标准适用于出口生旱獭皮的检验。

## 1 抽样

抽样应具有代表性。

### 1.1 抽样数量

按总报验各等级的数量分别计算。抽样数量确定如下：

#### 1.1.1 20张以下全检；

21张至100张时抽20张；

101张至1000张每增加100张增抽10张；

1001张至5000张每增加100张增抽5张；

5001张至10 000张每增加100张增抽2张；

10 001张以上每增加100张增抽1张；增抽部分不足100张者按100张计算。

#### 1.1.2 成包的皮张抽取包数可根据堆垛情况而定。

#### 1.1.3 成捆的，2捆以下全部抽查；

3捆至10捆抽2捆；

11捆至100捆每增加10捆增抽1捆；

增抽部分不足10捆时按10捆计算。

101捆以上每增加20捆增抽1捆；

增抽部分不足20捆时按20捆计算。

#### 1.1.4 根据品质情况可以酌情增减抽样数量。

### 1.2 抽样方法

#### 1.2.1 成包和散垛皮张，根据堆垛情况随机抽取应抽的样皮张数；

#### 1.2.2 成捆的皮张，平均抽取被抽捆内应抽取的样皮张数。

## 2 检验

### 2.1 工具

钢卷尺或木尺和检验台。

### 2.2 条件

验货场地要求光线充足，避免直射光和光线过暗。

### 2.3 程序

先看毛面，后看板面，结合伤残和面积，综合评定。

### 2.4 方法

#### 2.4.1 毛面

毛面朝上，头部朝里平放在检验台上，用左手按压后臀部，用右手握住头部，利用右手腕力上下抖动皮板数次，使毛全部松散起来，恢复到自然状态，便于观察毛面。

#### 2.4.1.1 在抖皮的同时，随之察看针毛的齐全，平顺、灵活和光润程度；