



团 体 标 准

T/CCIA 0017—2023

轻 纹 砖

Light texture tiles

2023-10-07 发布

2023-10-16 实施

中国陶瓷工业协会 发 布
中国标准出版社 出 版

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 要求 1

5 试验方法 2

6 检验规则 2

7 标志、包装、使用说明书、运输和贮存..... 3

附录 A（规范性） 轻纹砖彩度最大值测定方法 5

附录 B（规范性） 轻纹砖印刷纹理与底色间最大明度差测定方法 6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由箭牌家居集团股份有限公司提出。

本文件由中国陶瓷工业协会归口。

本文件起草单位：箭牌家居集团股份有限公司、广东省佛山市质量技术监督标准与编码所、佛山市禅城区陶瓷行业协会、佛山市产学研合作促进会、佛山市质量计量监督检测中心。

本文件主要起草人：谢炜、张德华、潘辉、王建、王向东、盘海群、蔡卫旭、麦华浩、温佩佩、何颖嘉、杜玉玲。

轻 纹 砖

1 范围

本文件规定了轻纹砖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。
本文件适用于轻纹砖的设计、生产和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 3810.1 陶瓷砖试验方法 第1部分：抽样和接收条件
- GB/T 3978 标准照明体和几何条件
- GB/T 3979 物体色的测量方法
- GB/T 4100 陶瓷砖
- GB/T 5698 颜色术语
- GB/T 9195 建筑卫生陶瓷分类及术语
- GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

3 术语和定义

GB/T 3978、GB/T 3979、GB/T 4100、GB/T 5698 和 GB/T 9195 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

轻纹砖 light texture tiles

砖面彩度低，且印刷纹理与底色之间明度相近，距离砖面 3 m 处目视观察，无明显纹理的干压有釉陶瓷砖。

4 要求

4.1 彩度

砖面彩度最大值，不应超过 0.15。

4.2 明度差

砖面印刷纹理与底色间的最大明度差，不应超过 15。

4.3 纹理远观效果

远观应无明显纹理。