



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4700.5—1998

## 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法测定碳量

Methods for chemical analysis of calcium-silicon  
The infrared absorption method for the  
determination of carbon content

1998-12-07 发布

1999-07-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## **前　　言**

本标准在技术内容上与 JIS G 1324—1989《硅钙合金化学分析方法》中“5.5 红外线吸收法测定碳量”等效。

与原 GB/T 4700.5—1988 比较,本次修订技术内容增加规定“每次分析后清扫仪器中的粉尘”。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 4700.5—1988《硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法测定碳量》。

本标准由原中华人民共和国冶金工业部提出。

本标准由原冶金部信息标准研究院归口。

本标准起草单位:新余钢铁有限公司、吉林铁合金厂。

本标准主要起草人:尤其伸、段清国、董明学、廖义兵、朱高萍。

本标准于 1988 年 2 月首次发布。

# 中华人民共和国国家标准

## 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法测定碳量

GB/T 4700.5—1998

代替 GB/T 4700.5—1988

Methods for chemical analysis of calcium-silicon  
The infrared absorption method for the  
determination of carbon content

### 1 范围

本标准规定了红外线吸收法测定碳量。

本标准适用于硅钙合金中碳量的测定。测定范围:0.025%~1.200%。

### 2 方法提要

试样于高频感应炉的氧气流中加热燃烧,生成的二氧化碳由氧气载至红外线检测器的测量室,二氧化碳吸收某特定波长的红外能,其吸收能与碳的浓度成正比,根据检测器接受能量的变化可测得碳量。

### 3 试剂及材料

- 3.1 丙酮:蒸发后的残余物含碳量小于0.0005%。
- 3.2 高氯酸镁:无水、粒状。
- 3.3 烧碱石棉:粒状。
- 3.4 玻璃棉。
- 3.5 钨粒:碳量小于0.002%,粒度0.8~1.4 mm。
- 3.6 锡粒:碳量小于0.002%,粒度0.4~0.8 mm。必要时用丙酮(3.1)清洗,并在室温下干燥。
- 3.7 纯铁:碳量小于0.002%,粒度0.8~1.68 mm。
- 3.8 氧气:纯度大于99.95%,其他级别的氧气若能获得低而一致的空白时,也可以使用。
- 3.9 动力气源:氮气或压缩空气,其杂质(水和油)含量小于0.5%。
- 3.10 素质坩埚:外径×高度,23 mm×23 mm或25 mm×25 mm,并在高于1200℃的高温加热炉中灼烧4 h,或通氧灼烧至空白值为最低。
- 3.11 坩埚钳。

### 4 仪器及设备

- 4.1 红外线吸收定碳仪(灵敏度为 $0.1 \times 10^{-6}$ ),其装置如图1。