

YB

中华人民共和国冶金工业部部标准

YB 2420—82

醚 醇 油 技 术 条 件

1982-10-18发布

1983-06-01实施

中华人民共和国冶金工业部 批准

中华人民共和国冶金工业部部标准

YB 2420—82

醚 醇 油 技 术 条 件

本标准适用于以环氧丙烷和醇类合成的醚醇油产品。该产品用作矿石浮选的起泡剂。

1 技术要求

1.1 醚醇油按其组分分为丁基醚醇和乙基醚醇两种：

指 标 名 称	指 标	
	丁 基 醇 醇 油	乙 基 醇 醇 油
外 观	淡 黄 色 或 淡 褐 色 油 状 液 体	
$C_4H_9(-OCH_2CH-)_nOH$ $\quad\quad\quad $ $\quad\quad\quad CH_3$ $n = 2$ 以上各组分, %	≥ 85	≥ 80
$C_4H_9(-OCH_2CH-)_nOH$ $\quad\quad\quad $ $\quad\quad\quad CH_3$ $n = 1$ 以下各组分, %	< 13	< 17
水 分, %	< 2	< 3

注：乙基醚醇的分子式为 $C_2H_5-(OCH_2CH)_n-OH$ 。
 $\quad\quad\quad |$
 $\quad\quad\quad CH_3$

1.2 醚醇油中不得含有悬浮物和沉淀物。

1.3 丁基醚醇油比重 d_4^{25} 不得小于 0.920；乙基醚醇油比重 d_4^{25} 不得小于 0.940。

1.4 丁基醚醇油折光率 η_{D}^{25} 不得小于 1.425；乙基醚醇油折光率 η_{D}^{25} 不得小于 1.426。

2 试验方法

2.1 外观检查：目测。

2.2 夹杂物检查：目测。

2.3 醚醇油测定方法

2.3.1 醚醇油成分测定采用气相色谱法。

2.3.2 仪器条件要求如下：

a. 102 G 型气相色谱仪（上海产）；

b. 柱 $\phi_{外} \times l = 5 \text{ mm} \times 2 \text{ m}$, 不锈钢, 填充102白色担体, 粒度100~200目, 酸洗后涂5%聚乙二醇(分子量2万)；

c. 检测器：热导池（温度：130 °C）。

2.3.3 操作条件要求如下：

a. 导热电流：90~100 mA；