

ICS 77.150.99  
H 81

**YS**

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1154—2016

---

**粗 硒**

**Crude Selenium**

2016-07-11 发布

2017-01-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准主要起草单位:铜陵有色金属集团控股有限公司。

本标准参加起草单位:大冶有色金属有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司。

本标准主要起草人:毕建明、吴世俊、金自文、程文胜、陈志刚、彭康、涂立新、周志、朱刘、刘留、许新强、廉惠萍。

# 粗 硒

## 1 范围

本标准规定了粗硒的要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、质量证明书及订货单(或合同)等内容。本标准适用于从铜、铅电解阳极泥中提取的粗硒。本产品主要用于精硒、二氧化硒生产的原料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 87 铜、铅电解阳极泥取制样方法

YS/T 1084(所有部分) 粗硒化学分析方法

## 3 要求

### 3.1 产品分级

粗硒按硒的含量分为三个品级:一级品、二级品和三级品。

### 3.2 化学成分

粗硒化学成分应符合表 1 的规定。

表 1 粗硒化学成分

品级	主成分(质量分数)/%
	Se, 不小于
一级品	90
二级品	85
三级品	80

注: 金、银为有价元素,应报出分析结果。

### 3.3 水分要求

水分含量不大于 30%。

### 3.4 外观质量

淡黑色或灰黑粉末,不应有可见夹杂物。