

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 047—93

金 属 钒

1993-04-14 发布

1993-11-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

金 属 铽

1 主题内容与适用范围

本标准规定了金属铽的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于用钙热还原法生产的金属铽,主要用作制造超磁致伸缩合金,光磁记录材料及有色金属合金添加剂等。

2 引用标准

GB 8170 数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及氧化物化学分析方法

YB 1509 稀土产品化学分析方法

3 产品分类

产品按化学成分分为 Tb-04, Tb-2, Tb-4 三个牌号。

4 技术要求

4.1 产品牌号及化学成分

产品牌号及化学成分应符合表 1 的规定。需方如对产品有特殊要求,由供需双方另行议定。

表 1

| 产品牌号 | 化学成分, % | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------|------|------|--|--|
| | RE 不小于 | Tb/RE 不小于 | 杂质含量 不大于 | | | | | | | | | | | |
| | | | 稀土杂质 | | | 非稀土杂质 | | | | | | | | |
| | | | Eu+Gd+Dy+Ho+Y RE | Fe | Si | Ca | Al | Cu | Ni | Ta(Nb,Mo,Ti) | C | O | | |
| Tb-04 | 99 | 99.99 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | | |
| Tb-2 | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | | |
| Tb-4 | 98.5 | 99 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | | |

4.2 化学成分测定值

表 1 中化学成分测定值按 GB 8170 数值修约规则修约。

4.3 外观

产品为铸态金属,表面洁净,无肉眼可见夹杂物。新截面致密,呈银灰色。

5 试验方法

5.1 稀土杂质含量分析,按供方现行的发射光谱法进行。

5.2 非稀土杂质含量与稀土的分析,按 GB/T 12690 和 YB 1590 方法进行。该方法未包括的元素,征得