

YB

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 178.5—2000

## 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷含量

Method for chemical analysis of silicon-aluminium  
alloy and silicon-barium-aluminium alloy  
The molybdeum blue spectrophotometric method  
for the determination of phosphorus content

2000-07-26发布

2000-12-01实施

国家冶金工业局发布

## 前　　言

硅铝合金、硅钡铝合金作为一种高效脱氧、脱硫或细化晶粒添加剂,为与产品标准配套,制定本标准。

本标准在制定过程中,采用磷钼蓝分光光度法,进行了全面的条件试验,着重研究了磷的显色酸度、测定的波长和干扰元素及其消除等。

YB/T 178 在《硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法》总标题下,包括以下部分,本标准是其中的第 5 部分。

- 1) 高氯酸脱水重量法测定硅含量
- 2) 硫酸钡重量法测定钡含量
- 3) EDTA 滴定法测定铝含量
- 4) 高碘酸钠分光光度法测定锰含量
- 5) 磷钼蓝分光光度法测定磷含量
- 6) 红外线吸收法测定碳含量
- 7) 红外线吸收法测定硫含量

本标准由冶金信息标准研究院提出并归口。

本标准由上海宝钢集团公司起草。

本标准主要起草人:刘小平、陈裕元、宋月芳、王荣刚。

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

## 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷含量

YB/T 178.5—2000

Method for chemical analysis of silicon-aluminium  
alloy and silicon-barium-aluminium alloy  
The molybdeum blue spectrophotometric method  
for the determination of phosphorus content

### 1 范围

本标准规定了磷钼蓝分光光度法测定磷含量。

本标准适用于硅铝合金、硅钡铝合金中磷含量的测定。

测定范围:0.010%<sub>(m/m)</sub>~0.050%<sub>(m/m)</sub>。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4010—1994 铁合金化学分析用试样的采取和制备

### 3 方法提要

试样以硝酸、氢氟酸溶解,高氯酸冒烟处理,使磷氧化成正磷酸,在约0.5 mol/L 盐酸介质中,以盐酸羟胺和抗坏血酸为还原剂,将生成的磷钼杂多酸还原成磷钼蓝,于分光光度计波长825 nm 处测量吸光度。

### 4 试剂与材料

分析中,除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

- 4.1 硝酸( $\rho=1.42 \text{ g/mL}$ )。
- 4.2 氢氟酸( $\rho=1.15 \text{ g/mL}$ )。
- 4.3 高氯酸( $\rho=1.67 \text{ g/mL}$ )。
- 4.4 盐酸(1+4):以盐酸( $\rho=1.19 \text{ g/mL}$ )用水稀释。
- 4.5 钼酸铵溶液(15 g/L)。
- 4.6 盐酸羟胺溶液(40 g/L)。
- 4.7 抗坏血酸溶液(20 g/L):使用时现配。
- 4.8 磷标准溶液
- 4.8.1 磷标准溶液(100  $\mu\text{g/mL}$ )

称取0.439 4 g 预先在105℃干燥2 h 并冷却至室温的磷酸二氢钾(基准试剂)于200 mL 烧杯中,加50 mL 水溶解后,移入1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液为1.00 mL 含100  $\mu\text{g}$  磷。