



中华人民共和国国家标准

GB/T 4325.2—2013
代替 GB/T 4325.1—1984

钼化学分析方法 第2部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of molybdenum—
Part 2: Determination of cadmium content—
Flame atomic absorption spectrometry

2013-05-09 发布

2014-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 4325《钨化学分析方法》分为 26 部分：

- 第 1 部分：铅量的测定 石墨炉原子吸收光谱法；
- 第 2 部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 3 部分：铋量的测定 原子荧光光谱法；
- 第 4 部分：锡量的测定 原子荧光光谱法；
- 第 5 部分：锑量的测定 原子荧光光谱法；
- 第 6 部分：砷量的测定 原子荧光光谱法；
- 第 7 部分：铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 8 部分：钴量的测定 钴试剂分光光度法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 9 部分：镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 10 部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 11 部分：铝量的测定 铬天青 S 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 12 部分：硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 13 部分：钙量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 14 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 15 部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 16 部分：钾量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 17 部分：钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 18 部分：钒量的测定 钼试剂分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 19 部分：铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法；
- 第 20 部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 21 部分：碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法；
- 第 22 部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第 23 部分：氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法-热导法；
- 第 24 部分：钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 25 部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法；
- 第 26 部分：铝、镁、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、钨、铅和铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

本部分为 GB/T 4325 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 4325.1—1984《钨化学分析方法 方波极谱法连续测定铅、镉量》中的镉量的测定。本部分与 GB/T 4325.1—1984 相比，主要技术变化如下：

- 用火焰原子吸收光谱法替代了方波极谱法连续测定镉量；
- 测定范围调整为 0.000 2%~0.100%；
- 增加了重复性条款；
- 增加了试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分起草单位：金堆城钨业股份有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院。

GB/T 4325.2—2013

本部分主要起草人：赵昱、陈秋芳、张江峰、王郭亮、贺鑫、于力、王津。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4325.1—1984。

钼化学分析方法

第2部分: 钼量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

GB/T 4325 的本部分规定了钼中钼的测定方法。

本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中钼量的测定。测定范围: 0.000 2%~0.100 %。

2 方法提要

试料用过氧化氢溶解。在硝酸介质中, 用火焰原子吸收光谱仪在波长 228.8 nm 处测定钼吸光度, 计算元素含量。加入钼基体抵消钼的影响。

3 试剂

除非另有说明, 在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 3.1 过氧化氢($\rho=1.10$ g/mL)。
- 3.2 硝酸($\rho=1.42$ g/mL), 优级纯。
- 3.3 三氧化钼, 光谱纯。
- 3.4 钼酸铵, 光谱纯。
- 3.5 钼标准贮存溶液: 称取 0.100 0 g 金属钼($w_{\text{Cd}}\geq 99.9\%$), 置于 250 mL 烧杯中, 加入 20 mL 硝酸(1+1)溶解后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 100 μg 钼。
- 3.6 钼标准溶液: 移取 10.00 mL 钼标准贮存溶液(3.5)于 100 mL 容量瓶中, 加 1 mL 硝酸(3.2), 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 10 μg 钼。

4 仪器

仪器原子吸收光谱仪, 附钼空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下, 凡能达到下列指标者均可使用:

- 特征浓度: 在与测定试液的基体相一致的溶液中, 钼的特征浓度应不大于 0.020 mg/L;
- 精密度: 测量最高标准溶液 10 次, 其吸光度的标准偏差应不超过平均吸光度的 1.5%; 用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量 10 次吸光度, 其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%;
- 工作曲线线性: 将工作曲线按浓度分成 3 段, 高段吸光度与低段吸光度差值之比, 不应小于 0.7。

5 试样

钼条应粉碎并通过 0.75 mm 标准筛网。